Dalles résistantes à l'huile et à la graisse Defiant[MC]
Spécifications du produit

1. FABRICANT/PRODUIT EXCLUSIF

1.1. **Produit exclusif** : Les dalles de sol en caoutchouc souples Defiant sont spécialement formulées pour les zones exposées aux huiles et aux graisses, conformes à la norme A.D.A.

1.2. **Fabricant :**

Tarkett Amérique du Nord
30000 Aurora Rd.
Solon, Ohio 44139
Web : www.tarkett.com

Tél. : 1 800 899-8916
(440) 543-8916

1.3. **Description du produit exclusif :**

1.3.1. **Construction :** Les dalles de sol en caoutchouc Tarkett sont fabriquées à partir d'une composition homogène de 100 % de caoutchouc synthétique, d'additifs et de colorants de haute qualité pour satisfaire aux exigences de performance de la norme ASTM F1344 pour les types 1-A et 1-B de grade 1 pour les dalles de sol en caoutchouc.

Les dalles de sol en caoutchouc Tarkett sont conçues pour des applications intérieures uniquement et recommandées pour les environnements où le produit sera exposé aux graisses animales, aux huiles végétales ou aux matériaux à base de pétrole. Les dalles de sol en caoutchouc Tarkett nécessitent l'utilisation de coussins ou de chaises avec des roulettes conçues pour les sols résistants dans les postes de travail ou les environnements similaires. Les dalles de sol en caoutchouc Tarkett ne sont pas garanties contre les coupures ou le manque de protection sous les roulettes conçues pour la moquette ou d'autres types de revêtements de sol.

1.3.2. **Styles et caractéristiques physiques :**

Dalle en caoutchouc à motif rond en relief Defiant :

- **GRRT (uni) et GRRT SP (tacheté)**
- **Taille :** 61 × 61 cm (24 × 24 po)
- **Épaisseur :** 3,17 mm (0,125 po)
- **Hauteur du disque :** 0,64 mm (0,025 po)
- **Poids par dalle :** 2,0 kg (4,4 lb)
- **Poids par carton :** 15,9 kg (35 lb)
- **Surface carrée par carton :** 2,9 m² (32 pi²) / 8 dalles par carton de 0,37 m² (4 pi²) par dalle

Dalle en caoutchouc à motif martelé Defiant :

- **GRHRT (uni) et GRHRT SP (tacheté)**
- **Taille :** 61 × 61 cm (24 × 24 po)
- **Épaisseur :** 3,17 mm (0,125 po)
- **Poids par dalle :** 1,8 kg (4 lb)
- **Poids par carton :** 14,5 kg (32 lb)
- **Surface carrée par carton :** 2,9 m² (32 pi²) / 8 dalles par carton

Dalle en caoutchouc martelée PRIMA™ MARBLEIZED :

- **GRHRTP**
- **Taille :** 30,5 × 30,5 cm (12 × 12 po)
- **Épaisseur :** 3,17 mm (0,125 po)
- **Poids par dalle :** 0,5 kg (1 lb)
- **Poids par carton :** 18,1 kg (40 lb)
- **Surface carrée par carton :** 3,7 m² (40 pi²) / 40 dalles par carton

2. PERFORMANCES ET DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

2.1. **Dureté** (ASTM D2240) : ≥ 85 Shore A

2.2. **Résistance à l'abrasion** (ASTM D 3389) : perte de poids < 1,00 gm

2.3. **Résistance au glissement** (ASTM D2047) : ≥ 0,5 SCOF

2.4. **Stabilité thermique de la couleur** (ASTM F 1514) : < 8,0 ΔE

2.5. **Limite de charge statique** (ASTM F970) : Passe à 250 psi avec une empreinte résiduelle inférieure à 0,127 mm (0,005 po)

2.6. **Résistance à l'huile** (ASTM D471) : Graisses animales, huiles végétales, huiles minérales, huiles moteur, huiles hydrauliques et antigel.

2.7. **Résistance au feu** :

ASTM E648/NFPA 253 (flux de rayonnement critique) – Classe 1

ASTM E 662/NFPA 258 (densité de fumée) – inférieure à 450

2.8. **Résistance chimique** (ASTM F925) : Passe pour 5 % d'acide acétique, 70 % d'alcool isopropylique, une solution d'hydroxyde de sodium (5 % de NaOH), une solution d'acide chlorhydrique (5 % de HCl), une solution d'acide sulfurique (5 % de H_2SO_4), une solution d'ammoniaque domestique (5 % de NH_4 OH), pour l'eau de Javel domestique (5,25 % de NaOCl).

2.9. **CAN/ULC S102.2 :** FSR 5 / SDC 80

3. POSE

Consultez les instructions de pose des dalles en caoutchouc pour de plus amples renseignements.

3.1. **Adhésifs :**

- **Couverture de l'adhésif Tarkett 965 :**
  Substrat poreux : 150 à 175 pi²/gal.
  Substrat non poreux : 150 à 175 pi²/gal.

Tarkett Amérique du Nord
Service technique
30000 Aurora Road
Solon, Ohio 44139
800 899-8916
info@tarkettna.com
www.tarkett.com

© 2023 Tarkett USA Inc. 02/2023

- **Couverture de l'adhésif à l'époxy bicomposant Tarkett 996 :**
  Substrat poreux et non poreux : 150 à 175 pi²/gal.
- **Couverture de l'adhésif polyuréthane bicomposant Tarkett 975 :**
  Substrat poreux et non poreux : 150 à 175 pi²/gal.
- **Couverture de l'adhésif Tarkett 901 SpraySmart :**
  Substrat poreux et non poreux : 80 pieds carrés par section (480 pieds carrés par carton)

4. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponible auprès des distributeurs Tarkett agréés dans tout le pays.

5. ENTRETIEN

72 heures après la pose, il faut procéder à l'entretien initial conformément aux exigences du fabricant. Reportez-vous aux instructions d'entretien des dalles en caoutchouc Defiant pour de plus amples renseignements sur l'entretien.

6. SERVICES TECHNIQUES

Consultez le site **www.tarkett.com**
Communiquez avec l'assistance technique au (800) 899-8916 ou par courriel : **Resilient.TechnicalSupport@Tarkett.com**

Échantillons : Il est possible de demander des échantillons à Tarkett pour vérification et approbation. Ces échantillons doivent être fournis conformément aux exigences mentionnées dans les documents contractuels. Si les échantillons sont acceptés et approuvés, ils seront considérés comme les matériaux standards qui seront installés dans le cadre du projet.

7. GARANTIE

Garantie limitée de 5 ans. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Tarkett ou un distributeur agréé Tarkett.

Tarkett Amérique du Nord
Service technique
30000 Aurora Road
Solon, Ohio 44139
800 899-8916
info@tarkettna.com
www.tarkett.com

© 2023 Tarkett USA Inc. 02/2023