Color Splash

Spécifications du produit

1. FABRICANT/PRODUIT EXCLUSIF

1.1. **Produit exclusif** : Dalles de sol en caoutchouc résilientes MicroTone™ et Color Splash

1.2. **Fabricant :**

Tarkett Amérique du Nord
30000 Aurora Rd.
Solon, Ohio 44139
Web : www.tarkett.com

Tél. : 1 800 899-8916
(440) 543-8916

1.3. **Description du produit exclusif :**

1.3.1. **Construction :** Les dalles de sol en caoutchouc MicroTone™ et Color Splash Tarkett sont fabriquées à partir d'une composition homogène de 100 % de caoutchouc synthétique, d'additifs et de colorants de haute qualité pour satisfaire aux exigences de performance de la norme ASTM F 1344, classe 1-B Standard pour les dalles de sol en caoutchouc.

Les dalles de sol en caoutchouc MicroTone™ et Color Splash Tarkett sont conçues pour des applications intérieures uniquement et ne sont pas recommandées pour les environnements où le produit sera exposé aux graisses animales, aux huiles végétales ou aux matériaux à base de pétrole (par ex. : cuisines professionnelles). Les dalles de sol en caoutchouc Tarkett nécessitent l'utilisation de coussins ou de chaises avec des roulettes conçues pour les sols résistants dans les postes de travail ou les environnements similaires. Les dalles de sol en caoutchouc Tarkett ne sont pas garanties contre les coupures ou le manque de protection sous les roulettes conçues pour la moquette ou d'autres types de revêtements de sol.

1.3.2. **Styles :**

- **HNSP XX** – Dalle de sol en caoutchouc à surface **martelée**, précisez 2 mm (0,080 po) d'épaisseur, 61 cm x 61 cm (24 po x 24 po)
- **HRTSP XX** – Dalle de sol en caoutchouc à surface **martelée**, précisez 3,17 mm (0,125 po) d'épaisseur, 61 cm x 61 cm (24 po x 24 po)
- **FRPANSP XX** – Dalle en caoutchouc à motif de surface **papier de riz**, précisez 2 mm (0,080 po) d'épaisseur, 61 cm x 61 cm (24 po x 24 po)
- **FRPASP XX** – Dalle en caoutchouc à motif de surface **papier de riz**, précisez 3,17 mm (0,125 po) d'épaisseur, 61 cm x 61 cm (24 po x 24 po)
- **RTSP XX RD** – Dalle en caoutchouc à disque **rond surélevé**, précisez 3,17 mm (0,125 po) d'épaisseur, 61 cm x 61 cm (24 po x 24 po)
- **RTSP XX SQ** – Dalle en caoutchouc à disque **carré surélevé**, précisez 3,17 mm (0,125 po) d'épaisseur, 61 cm x 61 cm (24 po x 24 po)
- **BMRTSP XX** – Dalle en caoutchouc à motif de surface **bambou**, précisez 3,17 mm (0,125 po) d'épaisseur, 61 cm x 61 cm (24 po x 24 po)

1.3.3. **Caractéristiques physiques :**

Taille des dalles et conditionnement :

- 61 cm x 61 cm (24 po x 24 po), 3,17 mm (0,125 po) – 8 dalles par carton, 3 m² (32 pi²) par carton, 35 lb par carton
- 61 cm x 61 cm (24 po x 24 po), 2 mm (0,080 po) – 12 dalles par carton, 4,5 m² (48 pi²) par carton, 35 lb par carton

2. PERFORMANCES ET DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

2.1. **Dureté** (ASTM D 2240) : Pas moins de 85 Shore A

2.2. **Résistance à l'abrasion** (ASTM D 3389) : perte de poids < 1,0 gm

2.3. **Résistance au glissement** (ASTM D 2047) : ≥ 0,5 SCOF

2.4. **Stabilité thermique de la couleur** (ASTM F 1514) : < 8,0 ΔE

2.5. **Limite de charge statique** (ASTM F970) : passe (charge de 250 psi)

2.5. **Résistance au feu** :

- ASTM E 648/NFPA 253 (flux radiant critique), classe 1
- ASTM E 662/NFPA 258 (densité de fumée), inférieure à 450

2.6 **Résistance chimique :** ASTM F 925, passe avec 5 % d'acide acétique, 70 % d'alcool isopropylique, une solution d'hydroxyde de sodium (5 % de NaOH), une solution d'acide chlorhydrique (5 % de HCl), une solution d'acide sulfurique (5 % de H_2SO_4), une solution d'ammoniaque domestique (5 % de NH_4 OH), de l'eau de Javel domestique (5,25 % de NaOCl) et un nettoyant désinfectant (5 % de phénol actif).

2.7 **CAN/ULC S102.2 :** FSR 30/SDC 265

Tarkett Amérique du Nord
Service technique
30000 Aurora Road
Solon, Ohio 44139
800 899-8916
info@tarkettna.com
www.tarkett.com

© 2022 Tarkett USA Inc. 10/2022

3. POSE

Consultez les instructions de pose des dalles de sol en caoutchouc Tarkett pour de plus amples renseignements.

3.1. **Adhésifs :**

- **Couverture de l'adhésif Tarkett 965 :**

  Substrat poreux : 150 à 175 pi²/gal.

  Substrat non poreux : 150 à 175 pi²/gal.

- **Couverture de l'adhésif à l'époxy bicomposant Tarkett 996 :**

  Substrat poreux et non poreux : 150 à 175 pi²/gal.

- **Couverture de l'adhésif polyuréthane bicomposant Tarkett 975 :**

  Substrat poreux et non poreux : 150 à 175 pi²/gal.

- **Couverture de l'adhésif Tarkett 901 SpraySmart :**

  Substrat poreux et non poreux : 80 pieds carrés par section (480 pieds carrés par carton)

4. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponible auprès des distributeurs Tarkett agréés dans tout le pays.

5. ENTRETIEN

72 heures après la pose, il faut procéder à l'entretien initial conformément aux exigences du fabricant. Reportez-vous aux instructions d'entretien des dalles en caoutchouc Johnsonite pour de plus amples renseignements sur l'entretien.

6. SERVICES TECHNIQUES

Consultez le site **www.tarkett.com**

Communiquez avec l'assistance technique au (800) 899-8916 ou par courriel : **Resilient.TechnicalSupport@tarkett.com**

Échantillons : Il est possible de demander des échantillons à Tarkett pour vérification et approbation. Ces échantillons doivent être fournis conformément aux exigences mentionnées dans les documents contractuels. Si les échantillons sont acceptés et approuvés, ils seront considérés comme les matériaux standards qui seront installés dans le cadre du projet.

7. GARANTIE

Garantie limitée de 5 ans. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Tarkett ou un distributeur agréé Tarkett.

Tarkett Amérique du Nord
Service technique
30000 Aurora Road
Solon, Ohio 44139
800 899-8916
info@tarkettna.com
www.tarkett.com

© 2022 Tarkett USA Inc. 10/2022