



Calfeutrante Acrylique Supérieur

DS-6257.0F-0414

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

Calfeutrante acrylique supérieur

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone : 1.203.393.0010 poste 235

Sans frais : +1.800.243.4788 poste 235

Télécopie : +1.203.393.1684

Internet : www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le calfeutrante acrylique supérieur est un produit de scellement au latex acrylique siliconé de haute performance pour les poses intérieures de carrelage céramique et de pierre. Le calfeutrante acrylique supérieur est idéal pour une variété d'applications de calfeutrage de salles de bain, cuisines et planchers.

Emplois

- Calfeutrage autour des lavabos, baignoires et douches
- Excellent pour l'étanchéité des joints entre plan de travail et dossier
- Joints d'angle entre deux murs

Avantages

- Résiste aux moisissures.
- Résiste aux taches
- Proposé dans les 40 couleurs de coulis LATICRETE®
- Facile à lisser et à travailler
- Adhère bien aux appareils sanitaires
- Résiste au tachage et à la fissuration
- Flexible

Supports appropriés

- Carrelage céramique
- Marbre
- Brique de verre
- Porcelaine
- Pierre*
- Fibre de verre

* Effectuer un essai pour vérifier si des taches se produisent. Cesser l'utilisation si une quelconque migration est visible.

Couleurs proposées

- Proposé dans les 40 couleurs de coulis LATICRETE, à la fois dans les versions avec sable et sans sable.

Conditionnement

- Proposé en tubes de 10,5 oz (310 ml)
- Conditionné en cartons de 6 tubes
- Les couleurs suivantes sont également proposées en cartons de 12 tubes
 - Sans sable-Bright White 7144
 - Avec sable-Almond 7285
 - Avec sable-Natural Grey 7224
 - Avec sable-Marble Beige 7217
 - Avec sable-Sand Beige 7230
 - Avec sable-Silver Shadow 7288
 - Avec sable-Chocolate Truffle 7243
 - Avec sable-Raven 7245

Couverture approximative

- La couverture dépend de la taille et de la largeur du joint. Pour connaître la couverture exacte, consulter le service technique de LATICRETE.
- Environ 7,62 m linéaires (25 pi. lin.) par tube pour un joint de 6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) de section.

Durée de conservation

Les récipients de produit scellés à l'usine sont garantis être de première qualité pendant deux (2) ans s'ils sont entreposés à une température comprise entre 0°C (32°F) et 43°C (110°F).

Restrictions

- Pour utilisation à l'intérieur seulement
- Non destiné aux zones immergées ou mouillées en permanence. Utiliser Latasil™.
- Les produits de scellement ne sont pas conçus pour remplacer les membranes d'étanchéité. Lorsqu'une membrane d'étanchéité est requise, utiliser la membrane d'étanchéité LATICRETE (voir Section 10 **SYSTÈME DE CLASSIFICATION**).

- Pour les supports poreux sensibles tels que le calcaire et le grès, essayer le produit sur une petite surface pour vérifier l'absence de toute migration de liquide avant de débiter.
- Ne pas utiliser dans applications où les mauvais traitements et l'abrasion sont possibles.
- Ce produit n'est pas un adhésif pour vitrage extérieur.
- La largeur du joint ne doit pas dépasser 12 mm (1/2 po) ni être inférieure à 3,2 mm (1/8 po).
- Pour la conception de joints d'étanchéité périmétriques et de joints de dilatation, la largeur du joint ne doit pas être supérieure à 2 fois la profondeur du produit de scellement.

Mises en garde

- Empêcher toute circulation sur l'ouvrage fini jusqu'à ce qu'il ait totalement pris.
- Avant la fin de la prise, le produit de scellement peut irriter les yeux par contact. Éviter tout contact avec le produit de scellement avant la fin de la prise.
- GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- En cas de contact du produit de scellement frais avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon.
- Voir les autres mises en garde dans la fiche signalétique.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques

Plage de température utile	Sans sable : -28 °C (-20 °F) à 82 °C (180 °F) Avec sable : -17 °C (0 °F) à 82 °C (180 °F)
Plage de température d'application	4°C (40°F) à 32°C (90°F)
Temps ouvert	10 à 20 Minutes
Durée de prise	48 Heures
Prise complète	2 Semaines
Nettoyage	Eau Savonneuse
Résistance aux moisissures	Bonne
Consistance	Sans affaissement

Caractéristiques sujettes à modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques mais reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Préparation

- Nettoyer tous les joints et rainures de vitrage en éliminant toutes les matières étrangères et les contaminants tels que graisses, huiles, poussière, eau, givre, saleté en surface, anciens produits de scellement et revêtements protecteurs.
- Dans tous les cas où ils sont utilisés, les solvants doivent être appliqués et essuyés avec des chiffons propres, non gras et non pelucheux.
- Lors de l'utilisation de tout solvant de nettoyage, toujours respecter des conseils de sécurité et de manipulation du fabricant du solvant.
- Pour la pierre ou les carreaux d'aggloméré, effectuer un essai de migration de liquide sur une petite surface

Application

Instructions générales de pose :

- Appliquer du ruban de masquage sur la face du parement pour le protéger du produit de scellement. Le ruban de masquage permettra d'enlever facilement tout dépôt de produit de scellement sur la face du carrelage. Le produit de scellement doit être appliqué uniquement à l'intérieur des joints, pour adhérer sur les côtés du parement. La pose de ruban de masquage produit une apparence plus propre et permet un lissage facile sans déborder sur la face du parement.

- Appliquer le produit de scellement dans le joint, en le remplissant complètement.
- Lisser une fois la pose terminée (dans un délai de 5 à 7 minutes) pour obtenir un fini d'apparence professionnelle.
- Décoller le ruban de masquage immédiatement après le lissage. Essuyer immédiatement tout dépôt de produit de scellement de la face de la pierre.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

Pour tout renseignement sur les distributeurs :

Sans frais : 1.800.243.4788

Téléphone : +1.203.393.0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter LATICRETE à www.laticrete.com.

Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir Section 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

DS230.13F: Garantie sur les produits LATICRETE

8. ENTRETIEN

Nettoyer les joints régulièrement avec des produits nettoyants courants.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance Technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'assistance technique de LATICRETE:

Sans frais : 1 855 237-1992

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir notre documentation technique et de sécurité, visiter notre site Web www.laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à www.laticrete.com. Liste des documents connexes :

DS 230.13F: Garantie sur les produits LATICRETE

DS 236.0 F: Membrane d'étanchéité 9235

DS 6200.1F: LATASIL™

DS 663.0 F: HYDRO BAN®

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2014 LATICRETE International, Inc.

Toutes les marques de commerce indiquées sont la propriété intellectuelle de leur propriétaires respectifs.