

ARDEX PANDOMO® K2

Conception Loft Composé de micro-chape

Chape autosciccative pour le resurfaçage rapide du béton intérieur afin de produire une surface d'usure haut de gamme au design créatif ARDEX PANDOMO^{MD} Loft.

Caractéristiques principales

- Applicable à la truelle
- À base de ciment Portland
- Pour le béton intérieur nouveau ou existant
- Surface extrêmement durable
- Colorer avec les concentrés de couleur ARDEX PANDOMO^{MD} CC

Application

- **Conseils généraux de préparation :**
 - Apprêt époxyde pour préparation de support ARDEX EP 2000^{MC}
- **Conditionnement :** 25 kg (55 lb)
- **Couverture :** 9,3 à 11,1 m² (100 à 120 pi²) par sac avec 2 couches
- **Épaisseur :**
 - S'applique de 1,5 à 4,5 mm (1/16 à 3/16 po) d'épaisseur
- **Temps d'emploi :** 10 minutes
- **Praticable :** 3 heures après la pose de la deuxième couche
- **Début du traitement :** 6 à 12 heures
- **Étanchéifier avec le système de couche d'usure protectrice ARDEX PANDOMO^{MD} ES/PS**

Performance

- **Début de prise ASTM C191 :** Environ 10 minutes
- **Fin de prise ASTM C191 :** Environ 45 minutes
- **Résistance à la compression ASTM C109/mod (séchage à l'air seulement) :** 323 kg/cm² (4 600 psi) après 28 jours
- **Résistance à la flexion (ASTM C348) :** 98 kg/cm² (1 400 psi) après 28 jours



Pour obtenir les calculateurs de produits ARDEX faciles d'emploi et de l'information sur le pouce concernant les produits, télécharger l'application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.



Consulter la fiche technique à www.ardexamericas.com ou composer le 888-512-7339 avant l'installation. Pour obtenir une formation gratuite sur les produits ARDEX, cliquer sur Académie ARDEX.
© 2014 ARDEX Engineered Cements, L.P. Tous droits réservés.

AF397F 06/15

ARDEX[®]
PANDOMO



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com