

ARDEX PANDOMO^{MD} ES/PS

Apprêt époxyde transparent à base d'eau pour planchers

ARDEX PANDOMO^{MD} ES

Couche de base d'apprêt époxyde à deux composants à base d'eau. Utiliser en système avec la couche d'usure protectrice à l'uréthane ARDEX PANDOMO PS pour étanchéifier et protéger.

Caractéristiques principales

- Conçu pour l'ARDEX PANDOMOMD CF1, CF3, et K2
- Pour l'intérieur

Application

- **Conditionnement** : 3,75 l (composant A : 3,0 l; composant B : 0,75 l); (1 gal [composant A : 0,80 gal; composant B 0,20 gal])
- **Couverture** : 23 à 28 m² (250 à 300 pi²) par unité
 - **Application** :
 - 5 à 7 mils mouillé, qui donne 2 à 3,5 mils sec (127 à 178 / 50 à 90 microns)
- **Délai d'utilisation** : 2 heures
- **Temps de séchage** : 2 à 4 heures au toucher
- **Application d'ARDEX PANDOMOMD PS** : 4 à 6 heures

Performance

- **Teneur en solides** : 43 % (+/- 2 %) en poids
- **Adhésion** : > 2,93 MPa (425 psi) (échec du béton, aucun délaminé)
- **COV** : 145 g/L

Couche d'usure protectrice transparente d'uréthane, à deux composants, à base d'eau

ARDEX PANDOMO^{MD} PS

Une couche d'usure protectrice d'uréthane à deux composants à utiliser comme couche supérieure sur l'apprêt époxyde pour planchers ARDEX ES.

Caractéristiques principales

- Conçu pour l'ARDEX PANDOMOMD CF1, CF3, et K2
- Transparente, ne s'assombrit pas
- Résiste aux taches
- UStable aux UV
- Pour l'intérieur

Application

- **Conditionnement** : Unité de 2,5 litres en deux composants
Deux bouteilles de 500 ml (16,9 oz. li.) de la Partie B (Agent de réticulation)
- **Couverture** : 46 à 48 m² (500 à 525 pi²) par unité
- **Délai d'utilisation** : 1 heure
- **Attente avant la couche suivante** : 2 heures
- **Circulation à pied légère** : 24 heures
- **Séchage complet** : 7 jours

Performance

- **COV** : < 110 g/L
- **Niveau de lustre** : environ 28

ARDEX[®]
PANDOMO

Pour obtenir les calculateurs de produits ARDEX et de l'information sur le pouce concernant les produits, télécharger l'application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.



Consulter la fiche technique à www.ardexamericas.com ou composer le 888-512-7339 avant l'installation. Pour obtenir une formation gratuite sur les produits ARDEX, cliquer sur Académie ARDEX.

© 2014 ARDEX Engineered Cements, L.P. Tous droits réservés.

AF414 F 05/16



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com