

SABLE NATUREL

FICHE TECHNIQUE

Forme de particule :

Semi-angulaire

Couleur :

Brun pâle à beige

Dureté :

6,0 - 6,5 MOHS

Masse volumique :

98 lb/pi³ | 1576 kg/m³

Densité relative :

2,7

Emballage :

50 lb | 3080 lb | vrac



Granulométries spécifiques disponibles sur demande.

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE TYPIQUE

Taille de tamis (ASTM E11)		% passant cumulatif									
US Mesh	mm	#2	#4	#6	#12	#16	#24	#28	#40	#70	#100
3/8"	9,5	100	100								
1/4"	6,3	11,7	77,0								
4	4,75			100							
6	3,35				100	0	100				
8	2,36		9,8	32,4	99,7		99,9				
10	2,0				94,4	98,2	96,4				
12	1,7				77,6		92,7				
14	1,4			0,4	49,1	59,3	89,1	100			
16	1,18				20,8		81,7	99,0	100		
20	0,85			0,2	0,8	17,2	56,5	70,1	99,9		100
30	0,60				0,2	4,5	23,9	28,7	68,7	100	99,5
40	0,425			0,1	0,1	1,4	10,8	12,3	18,3	80,8	90,6
50	0,31					0,3	4,7	5,1	6,7	47,2	73,9
70	0,212							1,8	2,1	24,0	51,7
100	0,15								0,4	9,7	28,0
140	0,106									2,9	10,5
200	0,075									0,8	4,0

COMPOSITION CHIMIQUE TYPIQUE

Ingrédients	%	Numéro CAS
SiO ₂	60-100	7631-86-9
Al ₂ O ₃	10-30	1344-28-1
Fe ₂ O ₃	1-5	1309-37-1
MgO	0,5-1,5	1309-48-4
CaO	1-5	1305-78-8
Na ₂ O	1-5	1313-59-3
K ₂ O	1-5	12136-45-7
TiO ₂	0,1-1	13463-67-7
Quartz	37,0	14808-60-7

groupebellemare.com

Pour plus d'information, contactez :

BELLEMARE ABRASIFS & MINÉRAUX

8750, boul industriel Trois-Rivières, (Québec) G9A 5E1

1 866 885-4366 | order@groupebellemare.com

