

FUSION PRO963

ADHÉSIF POUR CARREAUX DE TAPIS

PROSOL 

1. NOM DU PRODUIT

Prosol Pro963 Adhésif pour Carreau de Tapis

2. DISTRIBUTEUR

Prosol
4305 Griffith St.
Saint Laurent QC, H4T 2A2
Prosol.ca
514-745-1212

3. DESCRIPTION

PRO963 est un adhésif sensible à la pression haute performance spécialement conçu pour l'installation de carreau de tapis. La formulation PRO963 offre une polyvalence d'application, une tolérance à l'humidité et une force d'adhérence fiable.

CARACTÉRISTIQUES

- Adhérence persistante et résistance élevée au cisaillement
- Les taux d'émission de vapeur d'humidité du béton ne doivent pas dépasser 10 lbs MVER (ASTM F1869), ou jusqu'à 90% HR (ASTM F2170)
- Sensible à la pression afin de remplacer les carreaux de tapis facilement ou installation humide pour une adhésion permanente
- Excellente résistance à la migration des plastifiants et à l'oxydation.
- Respectueux de l'environnement-sans solvant et conforme aux exigences LEED®; COV 10 g/L Règlement no 1168
- Ininflammable. Degrés de résistance au feu de NFPA Classe A et UBC Classe 1 (ASTM E84)
- Certifié Green Label Plus® par CRI
- Protection antimicrobienne GoldGuard® pour les adhésifs en état sec et/ou humide
- Conçu pour le trafic résidentiel et commercial

USAGES

Pour coller les carreaux de tapis, des sous-couches acoustiques en liège, des feuilles de vinyle et des sous-couches pour tapis.

Supports : Béton, contreplaqué pour plancher approuvé par APA, terrazzo, planchers existants en carreaux de vinyle de composition et en feuilles sans amorti (propres et bien collés, pas de carreaux préencollés), sous-planchers à chauffage radiant (la température ne doit pas dépasser 85°F en surface).

RESTRICTIONS

- Pour installations intérieurs seulement
- Les taux d'émission de vapeur d'humidité du béton ne doivent pas dépasser 10 lbs MVER (ASTM F1869), ou jusqu'à 90% HR (ASTM F2170)
- Ne pas utiliser conjointement avec les revêtements de sol auto-collant.
- Bien ventilé durant l'installation
- Pour plus d'informations concernant ce produit avant l'installation ; se référer à la fiche technique du produit, à la fiche de données de sécurité, www.Prosol.ca, aux normes de l'industrie ainsi qu'aux lignes directrices et recommandations spécifiques du fabricant.

Couverture et Options de Truelle*

 **ENCOCHÉE CARRÉ**
1/16" x 1/16" x 1/16"
1.5 x 1.5 x 1.5 mm
Couverture :
Jusqu'à 170-190 ft² au gal
15.8-17.7 m² au 3.78 L

 **ROULEAU À POILS MOYENS**
Couverture :
Jusqu'à 300 ft² au gal
27.9 m² au 3.78 L

*Les encoches référencées sont celles qui sont typiquement recommandées pour le type de revêtement de sol étant installé et sont référencées qu'à titre de guide. Consultez le fabricant de planchers pour leurs recommandations de truelles spécifiques.



FUSION PRO963

ADHÉSIF POUR CARREAUX DE TAPIS

PROSOL 

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type du Produit:	Latex Acrylique
Couleur:	Blanc Cassée
Odeur:	Légère
VOC:	< 9 g/L
MVER:	ne doivent pas dépasser 10 lbs MVER (ASTM F1869), ou jusqu'à 90% HR (ASTM F2170)
Tolérance PH :	10
Durée de Conservation :	1 an dans son contenant d'origine non ouvert
Entreposage :	Éviter le gel. Ne pas diluer

5. INSTRUCTION

Préparation et Installation:

Maintenir une température et une humidité relative stables avant, pendant et après l'installation (entre 65-85°F et 30-50% d'humidité relative ambiante). Les sous-planchers doivent être dans le respect du seuil de tolérance du fabricant et les standards de l'industrie. Le support en béton doit être sec et dans les tolérances à l'humidité acceptables. Les sous-planchers doivent être propres, structurellement solides, plans et à niveau dans le respect du seuil de tolérance du fabricant.

Les substrats ne doivent pas contenir de substances susceptibles de nuire à la liaison de l'adhésif, à la performance du plancher ou à sa pose. Les fissures, ébréchures, trous, joints ou saillies du plancher doivent être correctement réparés. Le composé de colmatage utilisé, à base de ciment et de polymère modifié, doit être compatible avec l'utilisation et appliqué selon les consignes du fabricant.

INSTALLATION:

Étaler l'adhésif de manière uniforme sur le substrat à l'aide d'une truelle ou d'un rouleau (voir l'encadré sur les truelles pour les recommandations). Les encoches des truelles à adhésif doivent être bien définies, uniformes et permettre une couverture totale du substrat. Respecter le temps d'ouverture approprié selon l'application.

Lors d'une installation sur un substrat poreux: poser le plancher sur un adhésif semi-humide pour une pose permanente ou laisser l'adhésif sécher et devenir collant au toucher pour une pose décollable. Lors d'une installation sur un substrat non poreux: toujours laisser l'adhésif sécher complètement et devenir collant avant de poser le plancher. Une fois que l'adhésif est suffisamment collant, poser le plancher sur l'adhésif. Passer le rouleau lourd recommandé par le fabricant sur le plancher. Après la pose: Interdire le trafic piéton et le déplacement d'objets lourds pendant 24 heures.

Installation permanente (Méthode de Pose Humide)

Temps d'ouverture : Jusqu'à 20 minutes **Temps de Travail :** Jusqu'à 40 minutes

Installation Temporaire (méthode d'installation sèche)

Temps d'ouverture : Jusqu'à 60 minutes. **Temps de Travail :** 12 heures

La durée est variable en fonction de la température et la porosité du substrat.

MÛRISSEMENT : usqu'à 24 heures. L'adhésif séchera plus rapidement si la température est élevée et si le taux d'humidité ambiante est bas.
Nettoyage

NETTOYAGE : L'adhésif frais - nettoyer à l'aide de l'eau chaude savonneuse. L'adhésif sec - utiliser un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre. Ne pas verser directement sur le plancher.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage
PRO963-004 3.78 L (772996318901)
PRO963-020 18.93 L (772996337803)

7. GARANTIE

Prosol Distribution offre une garantie limitée sur ce produit lorsqu'il est installé conformément aux spécifications imprimées. Consulter votre représentant, ou visiter Prosol.ca, ou appeler (514-745-1212) afin de procurer une copie de la garantie.

8. MAINTENANCE

Non applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour une assistance technique ou des questions d'installation non couvertes dans ce document, veuillez contacter notre service technique au 514.745.1212 ou visiter www.Prosol.ca

10. SYSTÈME DE DÉPÔTS

Division 9

