

FUSION PRO973

ADHÉSIF POUR PLANCHETTES
ET CARREAUX DE VINYLE

PROSOL 

1. NOM DU PRODUIT

Prosol® PRO973 Adhésif pour revêtements de vinyle

2. DISTRIBUTEUR

Prosol
4305 Griffith St.
Saint Laurent QC, H4T 2A2
Prosol.ca
514-745-1212

3. DESCRIPTION

PRO973 est un adhésif acrylique à performance maximale, spécialement conçu pour l'installation de carreaux et de planchettes de vinyle de grand format ainsi que la plupart des types de revêtements de sol résilients. PRO973 est formulé pour offrir une polyvalence d'application, une tolérance à l'humidité et une force d'adhérence fiable.

CARACTÉRISTIQUES

- Adhésif Contrôlant l'Humidité–Jusqu'à 10 livres de vapeur d'eau (ASTM F1869) / 90% H.R. (ASTM F2170)
- Adhérence agressive et sensible à la pression, recollable
- Deux méthodes d'application pour répondre à la plupart des besoins d'installations
- Excellente résistance à la migration des plastifiants
- Enviro-Friendly – solvant-free and LEED® compliant; VOC 11 g/L, SCAQMD Rule 1168
- Respectueux de l'environnement–sans solvant et conforme aux exigences LEED®; COV 11 g/L, règlement no 1168]
- Certifié Green Label Plus® par CRI
- AMP Guard® Protection antimicrobienne
- Circulation–commerciale intense

PS973 est un adhésif PSA acrylique sans solvant qui répond aux exigences strictes du district de gestion de la qualité de l'air de la côte sud et peut contribuer à un point LEED pour « Matériau à faibles émissions – adhésif et scellant » (crédit IEQ 4.1) et « Matériaux à faibles émissions. –Systèmes de revêtement de sol » (Crédit IEQ 4.3). Ce produit peut également contribuer aux points LEED pour le crédit MR 5. Visitez usgbc.org pour plus de détails.

USAGES

Carreaux/Planches de vinyle de luxe, Carreaux de composition vinylique, les revêtements de sol SPC/WP, Sous-couche de liège (Ne pas utiliser conjointement avec les revêtements de sol auto-collant.)

Supports : Béton, contreplaqué pour plancher approuvé par APA, terrazzo, planchers existants en carreaux de vinyle de composition et en feuilles sans amorti (propres et bien collés, pas de carreaux préencollés), sous-planchers à chauffage radiant (la température ne doit pas dépasser 85°F en surface).

RESTRICTIONS

- Pour installations intérieurs et seulement
- Les taux d'émission de vapeur d'humidité du béton ne doivent pas dépasser 10 lbs MVER (ASTM F1869), ou jusqu'à 90% HR (ASTM F2170)
- Bien ventilé durant l'installation
- Pour plus d'informations concernant ce produit avant l'installation ; se référer à la fiche technique du produit, à la fiche de données de sécurité, www.Prosol.ca, aux normes de l'industrie ainsi qu'aux lignes directrices et recommandations spécifiques du fabricant installation for additional information.

Option de Truelle et Couverture*

SUPPORTS POREUX :

ENCOCHÉE CARRÉ
1/16" x 1/16" x 1/16"
1.5 x 1.5 x 1.5 mm
Couverture :
125-185 ft² au gal
15.8-17.7 m² au 3.78 L

ENCOCHE-U
1/16" x 1/32" x 1/32"
1.5 x 0.8 x 0.8 mm
Couverture :
185-245 ft² au gal
17.19-22.76 m² au 3.78 L

ENCOCHE-U
1/16" x 1/16" x 3/32"
1.5 x 1.5 x 2 mm
Couverture :
160-180 ft² au gal
14.86-16.72 m² au 3.78 L

ROULEAU À POILS MOYENS 3/8"
9.5 mm
Couverture :
250-350 ft² au gal
23.23-32.52 m² au 3.78 L

*Les encoches référencées sont celles qui sont typiquement recommandées pour le type de revêtement de sol étant installé et sont référencées qu'à titre de guide. Consultez le fabricant de planchers pour leurs recommandations de truelles spécifiques.



FUSION PRO973

ADHÉSIF POUR PLANCHETTES
ET CARREAUX DE VINYLE

PROSOL 

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type du Produit :	Latex Acrylique PSA
Couleur:	Blanc Cassée
Odeur :	Très Légère
(Installation permanente / Méthode de Pose Humide)	
Temps d'ouverture :	Jusqu'à 20 minutes
Temps de Travail :	Jusqu'à 40 minutes
(Installation Temporaire méthode d'installation sèche)	
Temps d'ouverture :	Jusqu' à 60 minutes
Temps de Travail :	12 heures
COV :	< 11 g/L
MVER :	ne doivent pas dépasser 10 lbs MVER (ASTM F1869), ou jusqu'à 90% HR (ASTM F2170)
Durée de Conservation :	1 an dans son contenant d'origine non ouvert
Entreposage :	Éviter le gel. Ne pas diluer

5. INSTRUCTION

PRÉPARATIONS :

Maintenir une température et une humidité relative stables avant, pendant et après l'installation (entre 65-85°F et 30-50% d'humidité relative ambiante). Les sous-planchers doivent être dans le respect du seuil de tolérance du fabricant et les standards de l'industrie. Le support en béton doit être sec et dans les tolérances à l'humidité acceptables. Les sous-planchers doivent être propres, structurellement solides, plans et à niveau dans le respect du seuil de tolérance du fabricant. Les substrats ne doivent pas contenir de substances susceptibles de nuire à la liaison de l'adhésif, à la performance du plancher ou à sa pose. Les fissures, ébréchures, trous, joints ou saillies du plancher doivent être correctement réparés. Le composé de colmatage utilisé, à base de ciment et de polymère modifié, doit être compatible avec l'utilisation et appliqué selon les consignes du fabricant.

INSTALLATION :

Étaler l'adhésif de manière uniforme sur le substrat à l'aide d'une truelle ou d'un rouleau (voir l'encadré sur les truelles pour les recommandations). Les encoches des truelles à adhésif doivent être bien définies, uniformes et permettre une couverture totale du substrat. Respecter le temps d'ouverture approprié selon l'application.

Lors d'une installation sur un substrat poreux: poser le plancher sur un adhésif semi-humide pour une pose permanente ou laisser l'adhésif sécher et devenir collant au toucher pour une pose décollable. Lors d'une installation sur un substrat non poreux: toujours laisser l'adhésif sécher complètement et devenir collant avant de poser le plancher. Une fois que l'adhésif est suffisamment collant, poser le plancher sur l'adhésif. Passer le rouleau lourd recommandé par le fabricant sur le plancher. Après la pose: Interdire le trafic piéton et le déplacement d'objets lourds pendant 24 heures.

(Installation permanente / Méthode de Pose Humide)

Temps d'ouverture : Jusqu'à 20 minutes **Temps de Travail :** Jusqu'à 40 minutes

(Installation Temporaire méthode d'installation sèche)

Temps d'ouverture : Jusqu' à 60 minutes **Temps de Travail :** 12 heures

La durée est variable en fonction de la température et la porosité du substrat.

MÛRISSEMENT : Jusqu'à 24 heures

NETTOYAGE : L'adhésif frais - nettoyer à l'aide de l'eau chaude savonneuse. L'adhésif sec - utiliser un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre. Ne pas verser directement sur le plancher.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage
PRO973-004 3.78 L (772997337802)
PRO973-015 15.14 L (772997318900)

7. GARANTIE

Prosol Distribution offre une garantie limitée sur ce produit lorsqu'il est installé conformément aux spécifications imprimées. Consulter votre représentant, ou visiter Prosol.ca., ou appeler (514-745-1212) afin de procurer une copie de la garantie.

8. MAINTENANCE

Non applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour une assistance technique ou des questions d'installation non couvertes dans ce document, veuillez contacter notre service technique au 514.745.1212 ou visiter www.Prosol.ca.

10. SYSTÈME DE DÉPÔTS

Division 9

