



Mapecrete^{MC} Protector FF

**Enduit protecteur filmogène
très lustré pour béton**



DESCRIPTION

Mapecrete Protector FF est un enduit protecteur filmogène très lustré conçu pour accroître la résistance aux taches des sols de béton intérieurs, polis et finis à la truelle rigide.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Procure un fini lustré protecteur durable sur le béton horizontal intérieur
- Aide à prévenir la pénétration de la souillure et des contaminants dans le béton
- À base d'eau, faible teneur en COV, ininflammable et non toxique
- Produit des surfaces de dalles faciles à nettoyer, rendant ainsi l'entretien plus rapide et plus efficace
- Sa formule non jaunissante améliore l'apparence du béton intégralement coloré, teint ou standard
- Idéal pour les sols densifiés avec *Mapecrete Hard LI*

AIRES D'UTILISATION

- Pour les sols de béton horizontaux intérieurs seulement
- Sols de béton, de chapes cimentaires et de terrazzo cimentaire, polis ou décoratifs
- Sols de béton sujets aux déversements accidentels d'eau et d'autres substances tachantes (comme le ketchup, la moutarde, le vin rouge, le vinaigre et les nettoyeurs ménagers)
- Béton intégralement coloré, teint ou standard

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le béton doit être propre, sec, structurellement sain et exempt de saleté, résidus, débris ou composés de cure.

MÉLANGE

Avant d'utiliser le produit, prendre les mesures de sécurité appropriées. Se référer à la fiche signalétique pour de plus amples renseignements.

- *Mapecrete Protector FF* est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué ni modifié.
- *Mapecrete Protector FF* doit être délicatement mélangé ou agité avant l'application.

APPLICATION DU PRODUIT

Lire toutes les directives attentivement avant l'application.

1. Appliquer *Mapecrete Protector FF* au moyen d'un pulvérisateur à basse pression muni d'une pompe avec embout de jet en éventail de 0,5 gpm, en travaillant d'un joint de contrôle à un autre.
2. Imbiber légèrement une vadrouille en microfibre de *Mapecrete Protector FF* et passer la vadrouille humide sur le matériau vaporisé en conservant une bande humide. Cesser l'application lorsque le séchage commence et éviter tout chevauchement.
3. Laisser sécher jusqu'à ce que *Mapecrete Protector FF* soit sec au toucher (généralement de 30 à 60 minutes).
4. Appliquer une deuxième couche, en répétant les étapes 1 à 3.

5. Si davantage de lustre est souhaité sur la surface, attendre au moins 60 minutes après l'application de la deuxième couche, puis utiliser une polisseuse à plancher à haute vitesse munie d'un tampon à soies de porc.

NETTOYAGE

- Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'eau savonneuse immédiatement après l'utilisation.

PROTECTION

- Protéger du gel. Si le produit est gelé, jeter conformément à la réglementation locale, provinciale et fédérale en vigueur.

RESTRICTIONS

- Appliquer lorsque la température ambiante et celle de la surface se situent entre 4 °C et 38 °C (40 °F et 100 °F).
- Entreposer à des températures se situant entre 10 °C et 38 °C (50 °F et 100 °F).
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.
- Utiliser seulement sur les surfaces de béton horizontales intérieures.
- *Mapecrete Protector FF* ne corrigera pas les défauts structurels dans la surface de béton.
- Protéger les aires adjacentes qui ne recevront pas l'application de *Mapecrete Protector FF* de la surpulvérisation, des éclaboussures et des traînées dues au vent.

Consulter le Service technique de MAPEI pour obtenir les recommandations relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non décrites.

Caractéristiques de performance du produit

Tests de laboratoire	Résultats
Gravité spécifique	1,0132 g par cc
pH	8,5
Teneur en solides	15,6 %
COV (Règlement n° 1113 du SCAQMD de la Californie)	95 g par L
Point d'éclair	> 100 °C (212 °F)

Durée de conservation et caractéristiques du produit

Durée de conservation	1 an, lorsqu'entreposé dans l'emballage d'origine non ouvert à 23 °C (73 °F), dans un endroit sec
Consistance	Liquide pulvérisable
Couleur	Blanc laiteux

Caractéristiques d'application

Temps de séchage (jusqu'à sec au toucher) à 21 °C (70 °F)	30 à 60 minutes
Prêt pour la circulation piétonnière légère	4 heures
Prêt pour la circulation normale	24 heures

Classification de la division CSI

Finition de surfaces en béton	03 35 00
-------------------------------	----------

Couverture approximative*

Couverture
9,8 à 19,6 m² par L (400 à 800 pi² par gal US)

* La couverture varie selon la porosité de la surface.

Emballage

Format
Seau : 18,9 L (5 gal US)

**Mapecrete
Protector FF**

**Mapecrete
Protector FF**



Se référer à la fiche signalétique pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

Pour des renseignements sur l'engagement de MAPEI en matière de durabilité et de transparence, ainsi que sur la façon dont MAPEI répond aux exigences relatives à la santé et au bien-être des programmes de certification de produits, communiquer avec l'équipe de Durabilité de MAPEI au 1 800 992-6273.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com

pour connaître les plus récentes mises à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux

fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l'industrie :



ICRI



TTMAC ACTTM



American Concrete Institute®



MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /
954 246-8888

Services techniques

1 800 361-9309 (Canada)
1 888 365-0614 (États-Unis et Porto Rico)

Service à la clientèle

1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Services au Mexique

0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)

Date d'édition : 1^{er} juillet 2019

MK 3000091 (19-1803)

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED®, consulter www.mapei.com.

Tous droits réservés. © 2019 MAPEI Corporation.