FICHE TECHNIQUE

CENTURA
REVÊTEMENTS DE MUR ET DE SOL

FABRICANT	MAX GLORY		
NOM DU PRODUIT MODÈLE ET DIMENSION TRADEMARK / GRADE	**STONEPLUS** Carreaux de porcelaine - Mat 300mm x 600mm		
DÉPARTEMENT CONFIANT ADRESSE		Quantité d'échantillon	16 pièces
FABRICANT (FOURNI PAR LE DEMANDEUR)		Date de réception	31/10/2017
TEST STANDARD	ANSI 137.1-2012 / EN 15771:2010 Détermination de la dureté superficielle à la rayure selon l'échelle de Mohs		
TEST RÉSULTAT	Les résultats sont conformes aux exigences de la norme ANSI A 137.1-2012 en ce qui concerne les éléments d'essai. **Remarque:** Les inspections de l'AJI sont effectuées consciencieusement, au meilleur de nos connaissances et de nos capacités. Le présent rapport ne dégage en aucun cas les autres parties liées de leurs obligations contractuelles et légales. Ce rapport ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable du laboratoire émetteur. Les résultats présentés dans ce rapport ne s'appliquent qu'aux échantillons. Cette station remplace la station n° 25201704720.		

ITEMS TESTÉS		MÉTHODE DE TEST	STANDARD REQUIS	RÉSULTATS
Valeur DCOF humide		ANSI A 137.1 9.6.1	Tel que reporté	0.30
Absorption de l'eau		ASTM C373-16	≤ 0.5%	0.04% ~ 0.07%
Résistance à la rupture		ASTM C648-04	Moyenne ⩾ 1100	2234
			Individuel ⩾ 1000	1781 ~ 2330
Résistance à l'abrasion		ASTM C1027-99	—	Classe 3
Dureté MOHS		EN 15771:2010	—	5

ITEMS TESTÉS		MÉTHODE DE TEST	STANDARD REQUIS	RÉSULTATS
Résistance aux produits chimique		Tel que reporté		
Acide acétique, 3 % (v/v)		ASTM C650-04	—	Non affecté
Acide acétique, 10 % (v/v)		ASTM C650-04	—	Non affecté
Chlorure d'ammonium, 100g/L		ASTM C650-04	—	Non affecté
Solution d'acide citrique 30g/L		ASTM C650-04	—	Non affecté
Solution d'acide citrique 100g/L		ASTM C650-04	—	Non affecté
Acide lactique, 5 % (v/v)		ASTM C650-04	—	Non affecté
Acide phosphorique, 3% (v/v)		ASTM C650-04	—	Non affecté
Acide phosphorique, 10% (v/v)		ASTM C650-04	—	Non affecté
Acide sulfamique, 30g/L		ASTM C650-04	—	Non affecté
Acide sulfamique, 100g/L		ASTM C650-04	—	Non affecté
Solution d'hypochlorite de sodium, 20mg/L		ASTM C650-04	—	Non affecté
Solution d'acide chlorhydrique, 3% (v/v)		ASTM C650-04	—	Non affecté
Solution d'acide chlorhydrique, 18% (v/v)		ASTM C650-04	—	Non affecté
Hydroxyde de potassium, 30g/L		ASTM C650-04	—	Non affecté
hydroxyde de potassium, 100g/L		ASTM C650-04	—	Non affecté
Classe de résistance chimique		6.2.3.8		Classe A

ITEMS TESTÉS		MÉTHODE DE TEST	STANDARD REQUIS	RÉSULTATS
Résistance aux taches				
Coulis contrasté		ASTM C1378	—	Non affecté
Lampe en noir de carbone		ASTM C1378	—	Non affecté
Encre noire imperméable		ASTM C1378	—	Non affecté
Encre lavable		ASTM C1378	—	Non affecté
Potassium permanganate solution, 1% solution		ASTM C1378	—	Non affecté
Solution de bleu de méthylène à 1 %.		ASTM C1378	—	Non affecté
Classe de résistance aux taches		ANSI A 137.1 6.2.3.9	Tel que reporté	Classe A
Résistance aux cycles gel/dégel		ASTM C1026	Tel que reporté	Aucun effet