

PRO GROUT™ *XTREME*




IMPORTANT NOTICE: If ambient room temperature or substrate surface is very warm or very cold, please refer to the product data sheet section "Ambient and Surface Temperatures" or contact our technical service department for additional details.

AVIS IMPORTANT : Si la température ambiante de la pièce ou la température de la surface du substrat est très chaude ou très froide, veuillez vous référer à la section "Températures de surface et ambiante" de la fiche technique du produit ou communiquez avec notre service technique pour plus de détails.

NOTIFICACIÓN IMPORTANTE: Si la temperatura ambiente de la habitación o de la superficie del sustrato esta muy caliente o fría, por favor consultar la sección "Temperaturas de Ambiente y Superficie" de la ficha técnica del producto o comuníquese con el departamento de servicio técnico para más información..



APPLICATION (AS A GROUT) / APPLICATION (COMME COULIS) / APLICACIÓN (COMO LECHADA)



NOTE: Ensure that the setting material has completely cured prior to grouting. Tile surfaces and grout spaces must be thoroughly cleaned, dried and vacuumed prior to grouting. Pre-seal when required with PRO GROUT™ EASE to aid in the cleaning process and prevent potential staining.


REMARQUE : S'assurer que l'adhésif ou le mortier de pose est entièrement mûr avant de jointoyer. La surface des carrelages et l'espace des joints doivent être complètement nettoyés, asséchés et passés à l'aspirateur avant d'être jointoyés. Pré-sceller si nécessaire avec PRO GROUT™ EASE pour faciliter le processus de nettoyage et éviter d'éventuelles taches.

NOTA: Asegúrese que el material de colocación este completamente curado antes de enlechar. Superficies de losetas y espacios para lechada deben estar completamente limpiados, secados y aspirados antes de enlechar. Pre-sellar cuando sea requerido con PRO GROUT™ EASE para ayudar en el proceso de limpieza y prevenir potencial manchado.




Apply grout diagonally into joints with rigid float at a 45° angle. Ensure grout is well compacted into joint cavities, leaving no voids or air pockets. Enfoncer le coulis en diagonale dans les joints à l'aide de la taloche rigide maintenue à un angle de 45°. S'assurer de bien compacter le coulis dans les joints pour éviter la formation de vides et de trous d'épingle.

Aplicar lechada diagonalmente en las juntas con un fratas rígido a un ángulo de 45°. Asegúrese que la lechada este bien compactada en las cavidades de las juntas, no dejando vacíos ni bolsas de aire.



Remove excess grout in diagonal sweeps across joints, holding the hard rubber float at a 90° angle as a squeegee to avoid emptying the freshly applied joints. Enlever l'excédent de coulis de la surface des carrelages en employant la taloche à 90° d'angle comme racloir, passant l'arête vive de la taloche en sens diagonal pour ne pas vider ou enlever le coulis fraîchement appliqué.

Retire el exceso de lechada en barridas diagonales a través de las juntas, sujetando la llana de goma dura en un ángulo de 90° como una escobilla de goma para evitar vaciar las juntas recién aplicadas.



Wash grout within 1 hour with clean water using a firm cellulose sponge. Proceed in diagonal passes across joints applying only little pressure. Add a few drops of dish soap to the clean water to avoid film deposit on the tile surface. Rinse repeatedly and change water often for better results.

Laver le coulis en dedans d'une heure à l'aide d'une éponge cellulosique ferme et d'eau propre. Procéder en diagonal des joints en essuyant la surface délicatement. Ajouter quelques gouttes de liquide à vaisselle dans de l'eau propre afin d'empêcher la formation d'un film résiduel sur la surface des carrelages. Rincer abondamment en changeant l'eau de rinçage fréquemment pour de meilleurs résultats.

Lavar la lechada dentro de 1 hora con agua limpia usando una esponja firme de celulosa. Proceder diagonalmente a través de las juntas aplicando únicamente una presión ligera. Agregar unas gotas de jabón para trastes a el agua limpia para evitar un depósito de película en las superficies de la loseta. Enjuague repetidamente y cambie el agua seguido para mejores resultados.

IMPORTANT NOTES: When finished, make sure surface is dry and perfectly clean since product will be hard to remove once cured. If necessary, it will still be possible to remove the film deposit on the surface of the tile 24 hours later using the same dish soap/water procedure.

REMARQUES IMPORTANTES : Une fois le travail terminé, s'assurer que la surface est propre et qu'il ne reste aucun film ou résidu car, une fois durci, il sera très difficile de l'éliminer. Si nécessaire, il sera possible, 24 heures plus tard, d'éliminer le film résiduel sur le carrelage à l'aide de la procédure eau/liquide à vaisselle.

NOTAS IMPORTANTES: Cuando termine, asegúrese que las superficies este seca y perfectamente limpia ya que el producto será difícil de retirar una vez curado. Si es necesario, aun será posible retirar el depósito de película de las superficies hasta 24 horas después utilizando el mismo método de jabón/agua.

CURING AND PROTECTION / MÛRISSEMENT ET PROTECTION / CURACIÓN Y PROTECCIÓN



Protect from foot traffic for 24 hours.
Protéger de toute circulation pendant 24 heures.
Proteja contra tránsito peatonal por 24 horas.



Protect from normal traffic for 72 hours.
Protéger de toute circulation normale 72 heures.
Proteja contra tránsito normal por 72 horas.



Protect from commercial traffic for 7 days.
Protéger du trafic commercial pendant 7 jours.
Proteja contra tránsito comercial por 7 días.



Protect from weather for 14 days.
Protéger des intempéries pendant 14 jours.
Proteja contra el clima por de 14 días.



Protect from water and impact vibration (walls) for 24 hours.
Protéger de l'eau et de la vibration par impact (murs) pendant 24 heures.
Proteja contra agua y vibraciones por impacto (paredes) por de 24 horas.



Protect floors, walls and counter tops from food products and mild chemicals for at least 10 days.
Protéger les sols, les murs et les dessus de comptoirs des produits alimentaires et des agents chimiques doux au moins pendant les 10 premiers jours.
Proteja pisos, muros y mostradores contra productos alimenticios y químicos suaves durante al menos 10 días.



Protect from industrial acids and alkalis for at least 14 days.
Protéger les carrelages des acides et des alcalins industriels au moins pendant les 14 premiers jours.
Proteja contra ácidos industriales y álcalis por lo menos durante 14 días.



Wait 72 hours before regular cleaning.
Attendez 72 heures avant le nettoyage régulier.
Espero 72 horas antes de limpieza regular.



Protect tile-work from continuous water conditions or immersion for at least 14 days after installation.
Protéger les carrelages des intempéries, du mouillage prolongé et de l'immersion pendant au moins 14 jours à compter de la fin de l'installation.
Proteja el trabajo de losetas contra condiciones de agua continua o inmersión durante por lo menos 14 días después de la instalación.

NOTES: Do not expose epoxy grout to propane gas heaters and their exhaust; such exposure can cause yellowing of the product. Also, ultraviolet (UV) sunlight passing through interior windows can sometimes cause yellowing, so protect product from excessive exposure. Since temperature and humidity (during and after the tile installation) affect the curing time of all cement-based and epoxy products, allow for extended cure and protection delays when temperatures are below 15°C (60°F).

REMARQUES : Ne pas exposer le coulis époxy aux appareils de chauffage au gaz propane et à leur échappement ; une telle exposition peut provoquer le jaunissement du produit. De plus, les rayons ultraviolets (UV) du soleil passant par les fenêtres intérieures peuvent parfois provoquer le jaunissement, protégez donc le produit contre une exposition excessive. La chaleur, le froid et l'humidité relative ambiante affectent les propriétés de séchage et de durcissement des produits à base de ciment et des produits époxy. Prévoir des délais prolongés de mûrissement et de protection lorsque la température est décroissante et inférieure à 15°C (60°F).

NOTAS: No expones lechada epoxi a calentadores de gas propano y su escape; tal exposición puede causar amarillamiento del producto. Además, la luz solar ultravioleta (UV) que pasa a través de las ventanas interiores puede causar amarillamiento, por lo tanto, proteja el producto de una exposición excesiva. Dado que la temperatura y humedad (durante y después de la instalación de losetas) afectan el tiempo de curado de todos los productos a base de cemento y epoxi, permita demoras prolongadas en el curado y la protección cuando las temperaturas estén por debajo de los 15°C (60°F).

PRO GROUT™ XTREME

CAUTION: Wear rubber gloves, safety glasses and protective clothing. Avoid contact with skin and eyes during handling, mixing, application and cleaning. Wash hands with soap and water often, especially after mixing, at break time and before meals. **EYE CONTACT:** Flush eyes thoroughly with water. If irritation persists, seek medical attention. **SKIN CONTACT:** Remove contaminated clothing. Wash skin with soap and water. If irritation persists, seek medical attention.

ATTENTION: Porter des gants en caoutchouc, des lunettes de sécurité et des vêtements longs. Éviter le contact avec la peau et les yeux pendant la manipulation, le mélange, l'application et le nettoyage. Se laver les mains souvent avec de l'eau et du savon, particulièrement après chaque mélange, aux périodes de relâche et avant les repas. **CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer abondamment et complètement les yeux avec de l'eau. Si l'irritation persiste, obtenir une attention médicale. **CONTACT AVEC LA PEAU:** Enlever les vêtements contaminés et laver la peau avec de l'eau et du savon. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

PRECAUCIÓN: Usar guantes de hule, gafas de seguridad y ropa de protección. Evitar contacto con la piel y ojos durante la manipulación, mezclado, aplicación y limpieza. Lavar las manos con agua y jabón con frecuencia, especialmente después de mezclado, en el descanso y después de las comidas. **CONTACTO CON OJOS:** Enjuagar los ojos completamente con agua. Si irritación persiste, buscar atención médica. **CONTACTO CON PIEL:** Retire la ropa contaminada. Lavar la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, buscar atención médica.

COMPONENTS / COMPOSANTS / COMPONENTES



Mixing pail
Seau de malaxage
Cubeta para mezclar



Colored powder
Poudre colorée
Polvo de color



Part A (resin)
Partie A (résine)
Parte A (resina)



Part B hardener
Part B durcisseur
Parte B endurecedor


MIXING / MÉLANGE / MEZCLAR



1 Pour and scrape the ENTIRE content of **Part A** (resin) into the mixing pail.
Verser en grattant le fond et la paroi du contenant TOUT LE CONTENU de la **Partie A** (la résine) dans le seau à mélanger.
Vierte y raspe TODO el contenido de **Parte A** (resina) en el cubo de mezcla.



2 Pour and scrape the ENTIRE content of **Part B** (hardener) into the mixing pail.
Verser en grattant le fond et la paroi du contenant TOUT LE CONTENU de la **Partie B** (le durcisseur) dans le seau à mélanger.
Vierte y raspe TODO el contenido de **Parte B** (endurecedor) en el cubo de mezcla.



3 Blend this A and B mixture using a low-speed mixer (approx. 300 RPM) to a homogeneous consistency (30 seconds).
Blaser et mélanger complètement les parties A et B à l'aide d'un malaxeur à rotation lente (max. 300 T/M), jusqu'à consistance homogène. (30 secondes).
Mezclar la mezcla A y B usando una mezcladora de baja velocidad (aproximadamente 300 RPM) a una consistencia homogénea (30 segundos).



4 Slowly add entire content of the colored powder, while mechanically mixing.
Ajouter graduellement tout le contenu de la poudre colorée tout en mélangeant lentement.
Lentamente agregar el contenido entero de colorante en polvo, mientras se mezcla mecánicamente.



5 Mix until a uniform color and consistency paste is achieved. (Approximately 2 minutes). **DO NOT OVER-MIX.**
Mélanger le tout jusqu'à ce que le mélange soit de consistance et de couleur homogène. (Environ 2 minutes) NE PAS BRASSER TROP LONGTEMPS.
Mezclar hasta que se logra un color y consistencia uniforme. (aproximadamente 2 minutos). **NO MEZCLAR DE MAS.**

APPLICATION (AS A MORTAR) / APPLICATION (COMME MORTIER) / APLICACIÓN (COMO MORTERO)

SURFACE PREPARATION / PRÉPARATION DE SURFACES / PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Reference the technical data sheet for information. The latest version of this document can be found at www.proma.ca. / Se référer à la fiche technique pour information. La dernière version de ce document se trouve sur le site internet www.proma.ca. / Consulte la ficha técnica para información. La version mas reciente de este documento se puede encontrar en www.proma.ca.




1 Pressure-apply epoxy mortar with flat edge of notched-trowel to completely cover the substrate.
Étaler l'adhésif époxydique en y mettant de la pression à l'aide du côté plat d'une truelle de façon à recouvrir entièrement le support.
Extienda el mortero epoxi aplicando presión utilizando el lado plano de una llana de muescas para cubrir completamente el sustrato.



2 Without delay, apply a sufficient mortar layer and, using the notched side of the trowel, ridge in a straight-line directional pattern. For walls, maintain ridges running in a horizontal directional pattern. **Do not spread more material than can be covered with tiles within 5 to 10 minutes maximum.**


Sans tarder, étaler une couche suffisante de mortier et avec le côté dentelé de la truelle, strier des lignes droites sur la surface de manière à obtenir un lit de pose uniforme. Sur les murs, strier le mortier dans le sens horizontal. **Ne pas étaler plus d'adhésif que ce qui peut être recouvert de carrelages dans une période de 5 à 10 minutes.**

Sin demora, esparza una capa suficiente de mortero fino, y con el lado de muescas de la llana, ralle líneas rectas en la superficie para obtener una cama de colocación uniforme. En muros ralle el mortero en una dirección horizontal. **No esparcir mas material del que se pueda cubrir con losetas dentro de 5 a 10 minutos máximo.**



3 NOTE: Do not soak tiles before installation nor set tiles on a partially hardened epoxy mortar bed. Do not allow any hardening to occur before placing tiles, since hardened or cured epoxy mortar is almost impossible to remove. Pressure-set tiles firmly into the freshly combed epoxy mortar bed in a slight push/pull motion directionally across mortar ridges before skinning occurs to achieve good tile-to-epoxy mortar contact.
REMARQUE: Ne pas tremper ni mouiller les carrelages avant de les installer, ni les poser si l'époxy a séché partiellement. Ne pas laisser l'époxy durcir sans le recouvrir car, une fois durci, il est presque impossible de l'enlever. Appliquez les carrelages avec fermeté en les pressant dans l'adhésif frais avec un léger mouvement de va-et-vient en sens transversal aux rainures afin de bien les aplanir et tapoter légèrement les carrelages pour établir un bon contact adhésif avec l'endos des carrelages.

NOTA: No remoje las losetas antes de la instalación, ni coloque losetas sobre un lecho de mortero epoxi parcialmente endurecido. No permita que ocurra ningún endurecimiento antes de colocar las losetas, ya que el mortero epoxi endurecido o curado es casi imposible de quitar. Coloque las losetas firmemente a presión en el lecho de mortero epoxi recién peinado con un largo movimiento de empujar/jalar direccionalmente a través de las crestas del mortero antes de que se produzca el descascarillado para lograr un buen contacto entre la loseta y el mortero epoxi.



4 Each tile must be well embedded with the maximum coverage with corners and edges fully supported. Periodically remove and check a tile at random to ensure that proper mortar coverage is being attained. Make tile alignments and adjustments immediately following setting and beat-in.

Chacun des carrelages doit être bien enlaid et pleinement supporté dans l'époxy, en particulier les coins et les rebords. Périodiquement, lever des carreaux au hasard pour vérifier l'endos et s'assurer qu'il y a une couverture de contact adéquate. Effectuer les ajustements et l'alignement immédiatement au fur et à mesure après avoir déposé et tapoté les carrelages.

Cada loseta debe estar bien empotrada con la máxima cobertura con esquinas y bordes totalmente apoyados. Quite y verifique periódicamente una loseta al azar para asegurarse de que se obtenga la cobertura de mortero adecuada. Realice las alineaciones y los ajustes inmediatamente después de colocar las y batirlas.



5 Clean joints and tile face, removing smudges immediately as you go, using a damp towel before material hardens. Do not leave any residual material to remain on the tile surface as it may be extremely difficult to remove once hardened. Wash tools with water and hands with soap and water while material is still fresh.

Nettoyer l'excédent d'époxy des espacements et essuyer les bavures et les taches au fur et à mesure à l'aide d'un chiffon humide avant que l'époxy ne sèche. Ne pas laisser l'époxy durcir sur la surface des carrelages car, le cas échéant, il sera très difficile de l'enlever. Laver les outils à grande eau et se laver les mains à l'eau et au savon pendant que l'époxy est encore frais.

Limpiar las juntas y cara de las losetas, retirando manchas inmediatamente sobre la marcha, usando una toalla húmeda antes de que endurezca el material. No dejar cualquier material residuo en las superficies de la loseta ya que es extremadamente difícil retirar una vez endurecido. Lave las herramientas con agua y las manos con agua y jabón mientras el material este fresco.

NOTE: Reference TCNA (USA) or TTMAC (Canada) guidelines, or another approved source, for complete installation instructions based upon tile type and the conditions and requirements specific to your installation. REMARQUE: Consultez les directives du TCNA (États-Unis) ou du ACTM (Canada), ou une autre source approuvée, pour des instructions d'installation complètes, en fonction du type de carreau, des conditions et des exigences spécifiques à votre installation. NOTA: Consulte las guías de TCNA (EE. UU.) o TTMAC (Canadá), u otra fuente aprobada, para instrucciones de instalación completas según el tipo de loseta y las condiciones y requisitos específicos de su instalación.

CHEMICAL RESISTANCE / RÉSISTANCE CHIMIQUE RESISTENCIA QUIMICA

Resistance to chemicals varies depending on the concentration, temperature and duration of exposure. Tests made in laboratory on the PRO GROUT™ XTREME reveal variable resistance to certain chemicals. The following table must be considered as a general guideline for PRO GROUT™ XTREME applications. Specific tests can be PERFORMED upon request.

La résistance de Pro Grout Xtreme aux produits chimiques varie dépendamment de la concentration du produit chimique en cause, de la température et du temps d'exposition. Les tests de laboratoire effectués sur le PRO GROUT™ XTREME ont révélé une résistance qui varie selon les différents produits chimiques en cause. Les tableaux ci-dessous doivent être considérés comme un guide général en vue d'applications comportant PRO GROUT™ XTREME. Des tests spécifiques peuvent être EFFECTUÉS sur demande.

La resistencia a los productos químicos varía según la concentración, la temperatura y la duración de la exposición. Las pruebas realizadas en laboratorio en PRO GROUT™ XTREME revelan una resistencia variable a ciertos químicos. La siguiente tabla debe considerarse como una guía general para las aplicaciones de PRO GROUT™ XTREME. Se pueden REALIZAR pruebas específicas a pedido.

ACIDS / ACIDES / ÁCIDOS		
Type / Type / Tipo	Concentration Concentration Concentración	Degree of Resistance Degré de résistance Grado de Resistencia
Vinegar / Vinaigre / Vinagre	2.5%	A
	5%	A
	10%	C
Hydrochloric Acid / Acide chlorhydrique / Ácido clorhídrico	10%	A
	30%	A
Chromic Acid / Acide chromique / Ácido crómico	20%	C
Citric Acid / Acide citrique / Ácido cítrico	10%	A
Formic Acid / Acide formique / Ácido fórmico	2.5%	A
	10%	C
Lactic Acid / Acide lactique / Ácido láctico	2.5%	A
	5%	A
Nitric Acid / Acide nitrique / Ácido nítrico	10%	A
	50%	C
Oleic Acid / Acide oléique / Ácido oleico		C
Phosphoric Acid / Acide phosphorique / Ácido fosfórico	50%	A
	75%	B
Sulfuric Acid / Acide sulfurique / Ácido sulfúrico	1.5%	A
	10%	A
	96%	C
Tannic Acid / Acide tannique / Ácido tánico	10%	A
Oxalic Acid / Acide oxalique / Ácido oxálico	10%	A

BASIC AND SALT SOLUTIONS / SOLUTIONS SALINES ET BASIQUES SOLUCIONES BÁSICAS Y SALINAS		
Type / Type / Tipo	Concentration Concentration Concentración	Degree of Resistance Degré de résistance Grado de Resistencia
Ammonia Solution / Solution d'ammoniac / Solución de amoníaco	25%	A
Caustic Soda / Soude caustique / Soda caustica	50%	A
Hypochlorite Solution / Solution d'hypochlorite / Solución de hipoclorito	10%	C
Act. CL 6.4 g / L		A
Act. CL 165 g / L		A

OILS AND COMBUSTIBLE PRODUCTS / HUILES ET PRODUITS COMBUSTIBLES ACEITES Y PRODUCTOS COMBUSTIBLES		Degree of Resistance Degré de résistance Grado de Resistencia
Type / Type / Tipo		
Gasoline / Gazoline / Gasolina		A
Turpentine / Térébenthine / Trementina		A
Diesel Fuel / Fuel Diesel / Combustible diesel		A
Peanut Oil / Huile d'arachide / Aceite de cacahuete		A
Tar / Bitume / Alquitrán		A
Olive Oil / Huile d'olive / Aceite de oliva		A
Heating Oil / Mazout / Aceite de calefacción		A

SOLVENTS / SOLVANTS / SOLVENTES

Type / Type / Tipo	Degree of Resistance Degré de résistance Grado de Resistencia
Acetone / Acétone / Acetona	C
Ethylene Glycol / Éthylène glycol / Etilenglicol	B
Glycerol / Glycérol / Glicerol	A
Perchloroethylene / Perchlorure d'éthylène / Percloroetileno	C
Carbon Tetrachloride / Tétrachlorure de carbone / Tetracloruro de carbón	B
Ethyl Alcohol / Alcool éthylique / Alcohol etílico	A
Trichloroethane / Trichlorure d'éthane / Tricloroetano	C
Chloroform / Chloroforme / Cloroformo	C
Methylene Chloride / Chlorure de méthylène / Cloruro de metileno	C
Tetrahydrofuran / Furane tétra-hydrique / Tetrahidrofurano	C
Toluene / Toluène / Tolueno	C
Carbon Disulfide / Bisulfite de carbone / Disulfuro de carbono	B
Mineral Spirits / Essence minérale / Espíritus minerales	A
Benzene / Benzène / Benceno	C
Methylcellosolve / Méthyle cellosolve / Metilcelosolve	C
Xylene / Xylène / Xileno	C

- A – Excellent resistance / Excellente résistance / Excelente resistencia
 B – Good resistance (a prolonged contact could cause deterioration)
 Bonne résistance (un contact prolongé pourrait causer la détérioration)
 Buena resistencia (un contacto prolongado puede causar deterioración)
 C – Poor or no resistance / Peu ou pas de résistance / Poca o ninguna resistencia

APPROXIMATE COVERAGE / CONSOMMATION APPROXIMATIVE COBERTURA APROXIMADA

GROUT / COULIS / LECHADA

Visit our website www.proma.ca and refer to our GROUT CALCULATOR to help determine the approximate amount of PRO GROUT™ XTREME needed for any sized job.

Visitez notre site internet www.proma.ca et faites référence à notre CALCULATRICE DE COULIS pour déterminer la quantité approximative de PRO GROUT™ XTREME nécessaire peu importe la taille du travail.

Visite nuestro sitio www.proma.ca y consulte nuestro CALCULADOR DE LECHADA para ayudar determinar la cantidad aproximada de PRO GROUT™ XTREME necesaria para cualquier tamaño de obra.



MORTAR / MORTIER / MORTERO

	0.26 US gal (1 L) 1 L (0.26 gal US)	0.79 US gal (3 L) 3 L (0.79 gal US)
Notched trowel / Truelle dentelée / Llana dentada	1 L (0.26 gal US)	3 L (0.79 gal US)
5/32" x 5/32" (4 x 4 mm) v-notch	15 ft² (1.4 m²)	45 ft² (3.9 m²)
4 x 4 mm (5/32" x 5/32") encoche en V	1.4 m² (15 p²)	3.9 m² (45 p²)
4 x 4 mm (5/32" x 5/32") muesca en V	1.4 m² (15 ft²)	3.9 m² (45 ft²)
1/4" x 1/4" x 1/4" (6 x 6 x 6 mm)	6.7 ft² (0.62 m²)	20 ft² (1.86 m²)
6 x 6 x 6 mm (1/4" x 1/4" x 1/4")	0.62 m² (6.7 p²)	1.86 m² (20 p²)
6 x 6 x 6 mm (1/4" x 1/4" x 1/4")	0.62 m² (6.7 ft²)	1.86 m² (20 ft²)

PROMA Adhesives Inc. • Adhésifs PROMA Inc. • Adhesivos PROMA Inc
 9801, Parkway, Anjou, Quebec Canada H1J 1P3
 Tel. / Tél. / Tel. : 514.852.8585
 Toll-free / Sans frais / Sin costo : 1 866.51.PROMA (77662)
 Email / Courriel / Email : info@proma.ca

