



Caractéristiques:

Joint en mousse noire	
Matériel	Éponge en mousse de caoutchouc SBR
Couleur	Le noir
L xlxh	11,5 x 6,9 x 0,7" (293 x 175 x 19 mm)
Densité	10,6 lb/pi ³ (170 kg/m ³)
Dureté, Shore C	10_2
Pression de déchirure	1800 Psi (126 kg/cm ²)
Compression à 25 % de taille à	8,5 psi (6000 kg/m ²)
Absorption de l'eau, %	<=5

Retrait à 160F (70C) pendant 24 heures, %	<=20
Température de stockage recommandée	Température ambiante
Sceau rouge	



Devenez un initié GRABO

Vous voulez les dernières nouvelles sur la nouvelle technologie de levage électrique GRABO ?

Accédez dès maintenant aux mises à jour prioritaires et à d'autres bonus passionnants.

SUBSCRIBE

***Pas de garantie de spam - (jusqu'à un e-mail de mise à jour tous les 2 mois)**



Siège social de GRABO

Eastern Commerce Center

6000 S Eastern Ave

Unit 9E

Las Vegas, Nevada, 89119

E-mail: Info@GRABO.com

Main Office: +1 (844) 430-0510

Aide & Garantie: +1 (702) 718 2433

La navigation

- À propos de nous
- Emplacements des magasins GRABO