FICHE TECHNIQUE

CENTURA
REVÊTEMENTS DE MUR ET DE SOL

FABRICANT	AMERICRAFT
NOM DU PRODUIT MODÈLE ET DIMENSION	Clear Tone RTC - 12.5 mm

ITEMS TESTÉS		NORMES	PRÉREQUIS TECHNIQUES	RÉSULTATS
Résistance à l'abrasion		ASTM C1243	Valeur maximale de 275 mm^3	< 275 mm^3
Absorbtion d'eau		ASTM C373	Maximum 5%	**CONFORME**
Résistance à la rupture		ASTM C648	Moyenne : 250 lbf.	400 lbf. ou mieux.
Épaisseur		ASTM C499	Portée maximale de .050".	**CONFORME**
Taille nominale		ASTM C499	La dimension faciale de chaque dalle de l'échantillon ne doit pas s'écarter de plus de 2,00 % de la dimension nominale.	**CONFORME**
Aspect plat de la surface		ASTMC502	Min. -1.0% Max. 1.0%	**CONFORME**
Cycle de gel-dégel		ASTM C1026	Observations après 300 cycles.	**CONFORME**
Résistance aux produits chimiques		ASTMC650	Tel que rapporté	Classe A
Coefficient de friction		ASTM C1028 ANSI A137.1	Seuil de 0,42	>0,80. Tous les autres produits Quarry Tile test > 0,60.
Résistance à la flexion		EN ISO 10545-4	Min. <1,5% Max. 1,5 % le long de n'importe quel bord. Min. <1,0 % Max. 1,0 % sur l'une ou l'autre diagonale.	**CONFORME**
Résistance aux taches		ASTMC1378	—	**CONFORME**

MTL / 5885, CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE, SAINT-LAURENT (QC) H4T 1C3 / 514 336-4311 **QC** / 2850, RUE JEAN-PERRIN, QUÉBEC (QC) G2C 2C8 / 418 653.5267 **WWW.CENTURA.CA**