

## AF0033 ADHÉSIF POUR PARQUETERIE & CONTREPLAQUÉ

### DESCRIPTION DU PRODUIT

DURAPRO AF0033 est un adhésif à haute teneur en solides à base de latex employée pour la pose directe de parqueterie de 12"x12" en érable, chêne ou merisier sur contreplaqué de grade pour plancher T&G ou dalle de béton durci. DURAPRO AF0033 est aussi utilisé pour le collage de contreplaqué de sous-finition sur le faux-plancher.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Facile à truelle
- Temps de travail excellent
- Résistance supérieure

### PRÉPARATION

Les sous-planchers doivent être stable, linéaire, poreux, propre, sec et libre de contaminants. Les matériaux doivent être acclimatés à la température de la pièce (entre 18°-25°C) et à une humidité relative entre 35-55% 72 heures avant, pendant et après l'installation. Les meilleurs liens sont obtenus lorsque le contenu en humidité du bois est entre 8% et 12%; le béton doit être bien mûri, exempt d'humidité et de pression hydrostatique.

### APPLICATION

Pour usage intérieur seulement. L'adhésif est prêt à l'emploi, aucun mélange nécessaire. Étaler l'adhésif avec une truelle dentée en "V" appropriée tenue à un angle de 45°. Pour la pose de parqueterie, utiliser une truelle de 5mm (3/16"x 3/16" x 3/16"); pour la pose de contreplaqué, utiliser une truelle de 3mm (1/8"x1/8"x1/8"). Étendre l'adhésif uniformément sur une surface pouvant être recouverte en 15 minutes. Mettre en place la parqueterie ou le contreplaqué alors que l'adhésif est en état mouillé. Pour le contreplaqué, aucun temps d'attente n'est requis pour procéder au clouage ou vissage. Laissez un espace minimum de 6mm (1/4") non couvert le long des murs et structures permanentes pour permettre l'expansion du bois. Presser fermement dans l'adhésif. Vérifier le transfert d'adhésif à l'endos du parquet. Laisser sécher 24 heures avant de circuler et 48 heures avant de déplacer des objets.

### POUVOIR COUVRANT

1 Litre couvre 2 m<sup>2</sup> (80 p<sup>2</sup>/gallon) avec une truelle 3mm.  
1 Litre couvre 1.5 m<sup>2</sup> (60 p<sup>2</sup>/gallon) avec une truelle 5mm.

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité	14,500 – 18,500 cps (6/20 rpm @ 25°C)
Solides	56 – 62 %
Couleur	Jaune crème
Odeur	Faible à l'état mouillé Sans odeur lorsque sec
Poids spécifique	1.31
Temps d'exposition à l'air	10 - 15 minutes
COV	< 100 g/L moins l'eau < 5 % poids / poids

### ATTENTION

Consulter les normes de l'industrie. Respecter toutes les exigences du code du bâtiment. Se référer aux informations du fabricant de plancher (sous-plancher, contreplaqué, parqueterie) pour la pose, le jeu de dilatation requis et toutes autres instructions détaillées, limitations ou garanties. Pour les sous-sols ou endroits sous le niveau du sol, un faux-plancher par-dessus un coupe-vapeur est requis. N'est pas recommandé pour les planchers de bois dur, planchers d'ingénierie, les planchers laminés et les bois exotiques. Ne pas employer sur les panneaux de particules traités. La température, l'humidité, la porosité, la truelle employée et les conditions du chantier peuvent influencer le rendement superficiel et le temps de séchage.

### NETTOYAGE

Laver les mains, les outils et l'excédent d'adhésif avec de l'eau tiède savonneuse avant que le produit sèche. Si la colle a séché, utiliser avec un solvant/nettoyant pour adhésif avec précaution. Sur les matériaux encollés, gratter et sabler minutieusement.

### ENTREPOSAGE

Conservé à l'intérieur dans un endroit frais et sec entre 10°C et 35°C. Garder le contenant fermé entre les usages. Le produit est stable au gel/dégel jusqu'à -10°C. Les cycles prolongés ou répétés doivent être évités. PROTÉGER DU GEL.

### DURÉE DE VIE

La durée de conservation est de 18 mois à la température ambiante dans le contenant d'origine non ouvert.

## AF0033

## ADHÉSIF POUR PARQUETERIE & CONTREPLAQUÉ

### EMBALLAGE

Code de l'item	Format	Unités par carton	Unités par rangée	Unités par palette
AF0033-378	3.78 L	2	20	100
AF0033-015	15 L	1	16	48

### ÉLIMINATION

Consulter votre municipalité pour disposer du contenant et du contenu en accord avec les réglementations environnementales.

### ENVIRONNEMENT

Produit à faible COV. Ce produit ne contient aucune résine urée-formaldéhyde ajoutée. L'usage de ce produit peut contribuer à l'obtention de crédits LEED.

### PRÉCAUTIONS

Tenir hors de la portée des enfants. Peut causer de légères irritations au niveau des yeux ou de la peau. Éviter le contact avec les yeux ou la peau. **PREMIERS SOINS** : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer les régions atteintes avec de l'eau. En cas d'ingestion, boire de l'eau et consulter un médecin. **Pour utilisateur industriel – Pour plus de renseignements, consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).**

### CODE DE FABRICATION

Le code de fabrication (numéro de cuvée) est estampillé sur le couvercle ou le panneau de côté du contenant. Le code consiste en 6 caractères : 2 lettres et 4 chiffres.

1<sup>ère</sup> lettre = dernier chiffre de l'année de production correspondant à l'ordre numérique séquentiel dans l'alphabet (excluant les lettres I et J) (recommence à A à chaque décennie) ;

2<sup>ème</sup> lettre = indique le mois de production selon l'ordre séquentiel alphanumérique (excluant les lettres I et J).

4 chiffres = numéro séquentiel de cuvée en commençant par 0001 au 1<sup>er</sup> jour de production de l'année courante.

Exemple: LA0123

1<sup>ère</sup> lettre : L = 2020

2<sup>ème</sup> lettre : A = janvier

4 chiffres : 0123 = 123<sup>ème</sup> cuvée produite depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020

### GARANTIE

L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT.

Produit fabriqué pour la vente et usage au Canada seulement.

### AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir les meilleurs résultats de nos produits. Les recommandations sont basées sur des tests et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés par les acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour responsables d'éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a le pouvoir de déroger ou de modifier cette disposition.

### SERVICE TECHNIQUE

L'assistance technique est disponible par téléphone au 800-361-2340 ou par courrier électronique à l'adresse [durapro@dural.ca](mailto:durapro@dural.ca)

Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité, veuillez visiter notre site internet à l'adresse [www.adhesifsdurapro.com](http://www.adhesifsdurapro.com).

### DATE DE REVISION

Juin 2022

### FABRIQUÉ PAR:

**Dural**, division de MULTIBOND Inc.

550 avenue Marshall,

Dorval, Qc CANADA H9P 1C9

