FICHE TECHNIQUE

CENTURA
REVÊTEMENTS DE MUR ET DE SOL

FABRICANT	CERAMICA COLLI DI SASSUOLO SPA
NOM DU PRODUIT MODÈLE ET DIMENSION	**ABACO** Carreaux de porcelaine
TEST RÉSULTAT	Les articles testés sont conformes aux exigences de la norme CLASS EN 14411 • ISO 13006 Bia UGL

ITEMS TESTÉS		MÉTHODE DE TEST	STANDARD REQUIS	RÉSULTATS
Dimensions Longueur et largeur		EN ISO 10545-2	0,6 % (MAX ± 2 mm)	**CONFORME**
Rectitude des côtés		EN ISO 10545-2	± 0,5 % (MAX ± 1,5 mm)	**CONFORME**
Rectangularité		EN ISO 10545-2	± 0,5 % (MAX ± 2 mm)	**CONFORME**
Aspect plat de la surface		EN ISO 10545-2	± 0,5 % (MAX ± 2 mm)	**CONFORME**
Épaisseur		EN ISO 10545-2	10mm ± 5 %(MAX ± 0,5 mm)	**CONFORME**
Absorbtion de l'eau		EN ISO 10545-3	⩽ 0,5 %	**CONFORME**
Résistance à la rupture		EN ISO 10545-4	≥ 1300 SE SPESS ≥ 7,5 mm ≥ 700 SE SPESS < 7,5 mm	**CONFORME**
Module de rupture		EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm^2	**CONFORME**
Résistance à l'abrasion profonde		EN ISO 10545-6	≥ 175 mm^3	**CONFORME**

MTL / 5885, CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE, SAINT-LAURENT (QC) H4T 1C3 / 514 336-4311 **QC** / 2850, RUE JEAN-PERRIN, QUÉBEC (QC) G2C 2C8 / 418 653.5267 **WWW.CENTURA.CA**

FICHE TECHNIQUE

ITEMS TESTÉS		MÉTHODE DE TEST	STANDARD REQUIS	RÉSULTATS
Coefficient lineaire de dilation thermique		EN ISO 10545-8	10^{-6}/°C	**a= 6,B**
Résistance aux chocs thermiques		EN ISO 10545-9	—	**RESISTE**
Résistance au produits chimique		EN ISO 10545-13	MIN US	**UA**
Résistance aux bases d'acide de faible concentration		EN ISO 10545-13	—	**ULA**
Résistance au gel		EN ISO 10545-12	—	**RÉSISTE**
Variation de couleur		DIN 51094	V3	**STABLE**

MTL / 5885, CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE, SAINT-LAURENT (QC) H4T 1C3 / 514 336-4311 **QC** / 2850, RUE JEAN-PERRIN, QUÉBEC (QC) G2C 2C8 / 418 653.5267 **WWW.CENTURA.CA**

CENTURA
REVÊTEMENTS DE MUR ET DE SOL