



BÉTON LOOK NATUREL

FICHE DESCRIPTIVE

DESCRIPTION

Béton Look Naturel est un scellant époxyde à deux composants (émulsion époxydique) laiteux et une fois durci, il donne un fini transparent et très résistant à l'abrasion.

Béton Look Naturel convient aux surfaces intérieures et peut être utilisé comme finition sur des produits de PHX Industries.

AVANTAGE

- Ratio de mélange facile (1A/1B en volume)
- Haute résistance à l'usure (Abrasion)
- Sans joint et imperméable
- faible % de COV
- Peut venir en différent fini: lustré, semi lustré et satin (donne un fini légèrement texturée si appliqué avec un rouleau de 10 mm).
- Bonne résistance aux rayons Ultra Violet.

INSTRUCTION D'APPLICATION

Préparation de la surface

- La surface doit être sèche et libre d'huile, de graisse, de cire ou de tout autre contaminant.
- Mélanger les deux parties A et B séparément puis mixer 1VA avec 1VB pour 1 minute, laisser reposer 2 minutes puis re-mélanger en ajoutant 10% d'eau si appliqué sur béton direct

RECAUTIONS

- Consulter la fiche signalétique avant utilisation.
- Ne pas appliquer le matériel si la température du substrat est inférieure à 13°C /55°F.
- Attendre minimum 2 minutes avant de commencer.
- Assurer une bonne ventilation.

INFORMATIONS TECHNIQUES

COULEUR: sans objet

C.O.V.: moins que 98 g/l

MÉLANGE: 1 parties A et 1 partie B en volume

VIE EN POT: 120 minutes, pour une masse de 500g

MÉTHODE D'APPLICATION: Pinceau, rouleau, rouleau éponge ou Pulvérisateur

ÉPAISSEUR RECOMMANDÉ: 2 mils sec total

NOMBRE DE COUCHES: 2 minimum

RECOUVREMENT : 4-24 heures

DURCISSEMENT : 24 heures et 7 jours durcissement complet.

SOLVANT DILUANT : non recommandé sauf en cas d'apprêt

SOLVANT NETTOYEUR : eau chaud avec savon

STABILITÉ AU STOCKAGE : 6 mois dans le contenant original non ouvert si la température est entre 15°C et 35°C

EMBALLAGE : 7,56 litres 2 gallons US)

SURFACE/GALLON

	1	4	8	10	20
Épaisseur (mils)					
Gallon/pi. ²	1600	400	200	160	80

SERVICES TECHNIQUES ET GARANTIE

Pour toute assistance, consulter un représentant des produits de PHX Industries Les informations contenues dans cette fiche technique résultent d'essais que nous estimons valables.Ce-pendant, lors de l'utilisation, les conditions d'applications étant indépendantes de notre volonté, le vendeur et ou le fabricant déclinent toute responsabilité sauf celle de remplacer le produit si prouvé défectueux.