

Product Specifications / Devis technique



Style name / Nom du style	Fraser	
Style number / Numéro du style	40114	
Formats	19.68" x 19.68" — 9.84" x 39.37" / 50 cm x 50 cm — 25 cm x 100 cm	
Surface texture / Surface du produit	Multilevel Loop / Bouclé à niveaux multiples	
Pile fibre content / Mélange de fibre	100% BCF Velana™/ 100% filament continu Velana™	
Dye system / Système de teinture	100% Solution Dyed / 100% teinture en solution	
Primary backing / Endos primaire	Non-Woven Polyester / Polyester non-tissé	
Secondary backing / Endos secondaire	Fiberglass Reinforced Thermoplastic / Module de P.V.C. renforcé de fibre de verre	
	Imperial / Impérial	Metric / Métrique
Pile weight / Poids du velours	23 oz per s.y. / par v.c.	780 g/m ²
Gauge / Calibre	1/ 12 ga. / ja.	47.2 / 10 cm
Stitches / Rangées de touffes	11.0 per in. / par po.	43.3 / 10 cm
Pile height / Hauteur du velours	0.118 in.	3 mm
Pile thickness / Épaisseur du velours	0.140 in.	3.5 mm
Density factor / Facteur de densité	7016	11.00 ktex
Total weight / Poids total	104.94 oz per s.y. / par v.c.	4574 g/m ²
Size / Grandeur	19.68" x 19.68" — 9.84" x 39.37"	50 cm x 50 cm — 25 cm x 100 cm

Performance Specifications / Performances

Flammability / Inflammabilité	Meets / Rencontre les normes ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class II
Smoke density / Densité à la fumée	Meets / Rencontre les normes ASTM E-662 test standards <450 Flaming mode
Anti-static properties / Propriétés antistatiques	Less than / Moins de 3.0 kv at 20% R.H.. & 21° C
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle	Less than 0.05 % / Moins de 0.05 %
Lightfastness / Résistance à la lumière	L5 or Better / L5 ou supérieur
Resistance to wet cleaning / Résistance au nettoyage humide	Grey Scale 5 / 5 à l'échelle des gris

Installation Method's / Méthodes d'installation

Quarter Turn / Quart de tour Herringbone / Chevron Classic / Classique



Warranty Information / Garanties

Commercial wear / Contre l'usure commerciale	Limited 10 years Commercial Wear / Garantie de 10 ans contre l'usure commerciale
Against delamination / Contre la délamination	Limited 10 years Against Delamination / Garantie de 10 ans contre la délamination
Dimensional stability / Contre la stabilité dimensionnelle	Limited 10 years on Dimensional Stability / Garantie de 10 ans pour la stabilité dimensionnelle
Against backing deterioration / Contre la détérioration de l'endos	Limited 10 years Against Backing Deterioration / Garantie de 10 ans contre la détérioration de l'endos

Environmental / Environnement

Indoor air quality no. / No. Qualité d'air intérieur GLP 0006