

Application de l'apprêt Aucun apprêt n'est normalement nécessaire. N'employer un apprêt que si des essais en indiquent la nécessité, ou dans les cas où le produit de scellement est immergé dans l'eau une fois qu'il aura durci. Pour obtenir plus de renseignements sur les apprêts Sikaflex® Primers, consulter leur fiche technique ou communiquer avec Sika Canada.

Application La température d'application recommandée se situe entre 4 et 38 °C (39 et 100 °F). Il faut conditionner le mastic à environ 21 °C (70 °F) lorsque les températures sont extrêmes. Idéalement, garnir le joint avec le Sikaflex®-1c SL lorsque le joint se trouve au milieu de son débettement prévu. Tailler le bout du bec applicateur pour obtenir le profil nécessaire et percer le diaphragme d'aluminium hermétique situé à la base de la buse. Placer la cartouche dans un pistolet de calfeutrage de taille adéquate. Appliquer le mastic dans le fond de l'ouverture du joint en travaillant dans une seule direction et laisser le produit se niveler par lui-même. Façonner au besoin (façonnage minimal requis). Le joint doit permettre l'application d'une épaisseur minimale de mastic de 6 mm (1/4 po) et d'une épaisseur maximale de 13 mm (1/2 po). Le rapport largeur/profondeur approprié pour les joints dynamiques est de 2 pour 1. Toujours employer un ruban anti-adhérence ou un fond de joint circulaire pour soutenir les joints horizontaux.

Profondeur			
Largeur	mm (po)	6 (1/4)	13 (1/2)
	6 (1/4)	24,8	
	13 (1/2)	12,4	6,2
	19 (3/4)	8,3	4,1
	25 (1)	6,2	3,1
	32 (1 1/4)	5,0	2,5
	38 (1 1/2)	4,1	2,1

Rendement (en mètres linéaires par litre)

Nettoyage On peut éliminer le produit non-mûri des équipements et outils avec le Sika® Urethane Thinner and Cleaner. Le produit mûri ne peut être enlevé que manuellement ou mécaniquement. Le produit non-mûri peut être nettoyé des mains et des surfaces délicates avec les serviettes Sika® Hand Cleaner.

Restrictions

- Le rendement du Sikaflex®-1c SL dépend de la qualité de l'application ainsi que de la conception et de la préparation appropriée de la surface des joints.
- Certains joints peuvent nécessiter l'application d'un apprêt. Consulter la fiche technique des apprêts Sikaflex® Primers ou communiquer avec Sika Canada.
- Appliquer des mastics par dessus des peintures, d'autres scellants ou toute autre forme d'enduit n'est pas une pratique recommandée dans l'industrie, il peut arriver que l'on ne puisse pas faire autrement ; dans ce cas, un test d'adhésion est toujours nécessaire. On doit être également conscient que la peinture, le scellant ou le revêtement en présence dictera la qualité de l'adhérence voire l'intégrité du produit subséquent appliqué et, d'une manière générale, la performance du joint.
- Ne pas appliquer lorsque les parois du joint sont mouillées ou détrempées et en présence de transmission de vapeur d'eau dans le substrat, ce phénomène peut provoquer des boursoffures dans le produit.
- Épaisseur minimale/maximale de mastic dans le joint : 6 mm (1/4 po) / 13 mm (1/2 po).
- La profondeur maximale des joints horizontaux soumis à la circulation est de 13 mm (1/2 po).
- La dilatation et la contraction maximales ne doivent pas dépasser 25 % de la largeur nominale du joint.
- Finir d'utiliser toute cartouche entamée dans les 24 heures suivant son ouverture.
- Éviter d'introduire de l'air dans le mastic lors de son application.
- Ne pas façonner le produit à l'aide de détergents ou solutions savonneuses.
- Puisque le système durcit à l'humidité, permettre une exposition suffisante à l'air.
- Éviter le contact avec les matériaux ou les surfaces imprégnée ou contenant de l'huile, d'asphalte, de goudron ou d'autres substances bitumineuses.
- Ne pas appliquer ou faire mûrir en présence de mastics à base de silicone non-mûris, d'alcool ou d'autres produits nettoyants contenant des solvants.
- Accorder sept (7) jours de mûrissement dans des conditions normales lorsque Sikaflex®-1c SL est employé en immersion et avant de le peindre.
- Effectuer des essais de compatibilité et d'adhérence au préalable avant de recouvrir le mastic de peinture à base d'huile, d'eau, ou de caoutchouc.
- Exposition maximale au chlore : 5 ppm.

Santé et sécurité Pour plus de renseignements et conseils relatifs à la manipulation, l'entreposage et l'élimination des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ la plus récente du produit contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données portant sur la sécurité.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT

Les renseignements et, notamment, les recommandations touchant l'application et l'utilisation ultime des produits Sika sont communiqués de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika, et concernent les produits entreposés, maniés et appliqués dans des conditions normales, dans le délai d'utilisation prescrit. Dans la pratique, les matériaux, les substrats et les conditions réelles du site peuvent varier de manière substantielle. Par conséquent, Sika n'offre aucune garantie quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage particulier et décline toute responsabilité relativement aux renseignements, aux recommandations et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des tiers doivent être respectés. Sika accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les utilisateurs doivent toujours consulter la plus récente version de la Fiche technique du produit qu'ils peuvent obtenir sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

SIKA CANADA INC.

Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Québec
H9R 4A9

Autres sites
Toronto
Edmonton
Vancouver

1-800-933-SIKA
www.sika.ca

Certifié ISO 9001 (CERT-0102780)
Certifié ISO 14001 (CERT-0102791)

