

Informations techniques

Opti-Step® 1000 Membrane pour plancher

Densité nominale de la mousse		ASTM D3575	lb/ft ³	1,20
Épaisseur nominale du produit		ASTM D3575	pouce	3/32
Résistance à la compression	@ ,020" déformation @ 50 % déformation	NALFA UL 3.3 ASTM D3575	psi	2,1 9,8
Résistance à la traction	md cd	ASTM D3575	psi	61 26
Élongation	md cd	ASTM D3575	% @ rupture	13 3
Résistance au déchirement	md cd	ASTM D3575	lb/pouce	9 14
Résistance à l'usure		SP 0414 ISO 1798		PASS
Résistance thermique	Valeur R	ASTM C518	h-ft ² -°F/Btu (par pouce)	2,5
Classe d'impact d'isolation	IIC	ASTM E492	dB	60
Transmission du son	STC	ASTM E90	dB	54

Les données présentées pour ce produit concernent les produits non fabriqués de Sealed Air Corporation. Bien que les valeurs affichées soient caractéristiques de ce produit, elles ne doivent pas être interprétées comme des limites de spécification.



Specialty Materials
2401 Dillard Street
Grand Prairie, TX 75051
866.795.3028
Fax : 866.795.3045

Siège : Sealed Air Corporation
200 Riverfront Blvd, Elmwood Park, NJ 07407 www.sealedair.com
© Reg. U.S. Pat. Off. © Sealed Air Corporation 2008. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis.