

# Prism® SCG Ultimate Performance Pre-Mixed Single Component® Grout



## 1. Product Name

Prism® SCG Ultimate Performance Pre-Mixed Single Component® Grout

## 2. Manufacturer

Services techniques Custom Building Products

10400 Pioneer Boulevard, Unit 3 Santa Fe Springs, CA 90670

Service à la clientèle : 1 800 272-8786

Services techniques : 1 800 282-8786

Télécopieur : 1 800 200-7765

Adresse électronique : [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)

[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3. Product Description

Prism® Single-Component® Grout (SCG) est un coulis sablé prémélangé de qualité professionnelle, sans efflorescence et résistant aux fissures. Sa formule Single-Component® est prête à l'emploi. Il s'agit du coulis le plus facile à installer peu importe le type de coulis ou le niveau d'expérience. Sa couleur est parfaite et résiste fortement aux taches et le coulis ne nécessite aucune imperméabilisation. Prism® SCG peut être installé sur des applications intérieures et la plupart des applications extérieures de carrelage, de verre et de pierre naturelle sur les murs, les planchers et les plafonds dans des projets commerciaux et résidentiels. Sa formulation technologiquement avancée offre un temps d'ouverture prolongé et une excellente nettoyabilité, ainsi qu'une protection antimicrobienne MicroBan® intégrée.

### Key Features

- Le coulis le plus facile à étaler et à nettoyer
- Couleur parfaite
- Résistant aux fissures
- Résistance inégale aux taches
- Monocomposant prêt à l'emploi
- Dépasse la norme de coulis prémélangé ANSI A118.19

### Uses

- À utiliser pour remplir les joints de 1,6 à 13 mm (1/16 po à 1/2 po)

- Utilisé pour la pose au sol, aux murs et au plafond
- Pour les applications intérieures et extérieures\*
- Applications résidentielles et commerciales
- Plans de travail, dossierets, contours de baignoires, parois et planchers de douches, et zones à fort achalandage

\*Voir les limitations

### Composition of Product

Polymères avancés avec mastics inorganiques et pigments

### Benefits of Product in the Installation

- Excellente résistance aux taches. Aucun scellant requis. Prêt à l'emploi
- Joints de coulis durs et durables
- Aucune efflorescence
- Résistant aux fissures
- Protection antimicrobienne du produit MicroBan®

### Limitations to the Product

- Ne pas l'installer si la température ambiante ou de la surface est inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à 32 °C (90 °F).
- Lors du service, les températures des surfaces ne doivent pas dépasser 71 °C (160 °F).
- Ne pas utiliser en immersion constante (piscines, jeux d'eau), dans des bains de vapeur ou des douches à vapeur.
- N'est pas destiné à être utilisé sur des dalles de béton avec des émissions d'humidité >5 lb ou >85 % d'humidité relative.
- Ne doit pas être utilisé dans des applications industrielles ou dans des zones soumises à des produits chimiques agressifs ou en continu (présentant un pH élevé ou faible), à une chaleur élevée ou à un nettoyage à haute pression. [Pour les installations de carrelage industriel lourd, utiliser le coulis époxy CEG-IG composé à 100 % de solides.](#)
- Certains carreaux de céramique, de verre, de métal, de marbre ou de pierre peuvent être rayés ou endommagés par l'agent de remplissage à base de granulats de silice. Effectuer des tests sur une zone peu visible avant l'utilisation.
- Les carreaux ou les pierres à forte absorption, les surfaces poreuses, rugueuses ou texturées, les carreaux de porcelaine avec micropores ou textures lourdes et les carreaux type miroir doivent d'abord être testés. Ces carreaux nécessitent généralement une imperméabilisation ou une protection antitaches pour empêcher l'apparition de taches potentielles.
- Ne pas utiliser le Prism® SCG lorsque la largeur ou la profondeur des joints de coulis dépasse 1/2 po avec des carreaux ou des pierres de forme ou d'espacement irréguliers, comme les galets, ou lorsque la largeur ou la profondeur des joints dépasse 1/2 po.
- Ne pas utiliser dans les joints de mouvement ou les changements de plan lors de la pose des carreaux. Dans ces zones, utiliser un produit d'étanchéité ou de calfeutrage approprié, comme le scellant [au silicone à 100 % CUSTOM® Commercial](#) ou le calfeutrage [pour carreaux de céramique Polyblend®](#).

### Packaging

Les couleurs sont toutes disponibles dans des seaux de 3,78 litres/1 gallon. Proposé en 40 couleurs standards.

# Prism® SCG Ultimate Performance Pre-Mixed Single Component® Grout

## Technical Chart

| Tests selon la norme ANSI A118.19 | Méthode              | Résultats  |
|-----------------------------------|----------------------|------------|
| Dureté à 28 jours                 | Norme A118.19.5.1    | >1 000 psi |
| Dureté humide                     | Norme A118.19.5.1    | >500 psi   |
| Résistance à l'abrasion           | Norme A118.19.5.2    | <500 mm3   |
| Résistance aux taches             | CTIOA T-72- MODIFIÉ  | 0,5 - 1,5  |
| Nettoyabilité à l'eau             | Norme A118.19.5.4    | Réussi     |
| Résistance aux produits chimiques | Norme A118.19.6.5    | Réussi     |
| Test de plancher Robinson         | ASTM C627            | Puissant   |
| Affaissement de joints verticaux  | selon la norme 118.3 | Réussi     |

## Environmental Consideration

Custom® Building Products s'engage à respecter l'environnement tant au niveau des produits fabriqués qu'au niveau des pratiques de fabrication. L'utilisation de ce produit peut contribuer à la certification LEED® :

- Jusqu'à 2 points pour le crédit 5 du MR, Matériaux régionaux
- Conforme avec toutes les normes fédérales, SCAQMD et CARB pour les COV

## 4. Instructions

### General Surface Prep

#### Préparation générale de la surface

**Porter toujours un équipement de protection approprié pour manipuler le produit, y compris des GANTS ÉTANCHES, comme des gants en nitrile, des lunettes de sécurité et un masque respiratoire NIOSH N95.**

Les surfaces carrelées et les joints doivent être propres et les adhésifs doivent être secs. Lors du jointoiement des substrats verticaux et horizontaux, protéger le substrat horizontal de tout excès d'eau de lavage pouvant s'écouler pendant le nettoyage du coulis sur les murs. Recouvrir le plancher avant l'application du coulis sur les murs.

### Mixing Procedures

Prêt à l'emploi - Aucun mélange requis. Ne pas utiliser de malaxeur mécanique

**Remarque :** la couleur du produit non-utilisé/non-durci ne représente pas le résultat final. Au moment du durcissement, la couleur du coulis concorde avec la carte des couleurs de CUSTOM. Réaliser une maquette afin d'évaluer la couleur et l'apparence. Placer un peu de coulis sur le carreau. Le laisser sécher ou utiliser un sèche-cheveux.

### Application of Product

Appliquer Prism® SCG à des températures ambiantes et de surface situées entre 10° C (50° F) et 32° C (90° F). Prism® SCG durcit par évaporation. Il faut donc s'assurer que le substrat ne présente pas un taux d'émission d'humidité élevé, que la zone de travail est suffisamment ventilée et que le matériau de fixation a complètement séché.

Si les températures ambiantes et de la surface sont modérées et que le carrelage n'est pas poreux, Prism® SCG peut avoir un temps d'utilisation allant jusqu'à 30 minutes lorsqu'il est étalé. Effectuer un

test sur une petite zone pour confirmer le temps de travail.

Prétraiter les pierres naturelles et les carreaux poreux ou à texture rugueuse avec le scellant AquaMix® Sealer's Choice® Gold, TileLab® SurfaceGard®, Aqua Mix® Grout Release peut également être nécessaire en fonction du profil de la surface. Protéger les surfaces adjacentes pendant l'installation du scellant et du coulis des taches potentielles produites par le scellant, les pigments de coulis et l'eau de lavage. Dans les climats chauds et les zones exposées à la lumière directe du soleil, s'assurer que la température de la surface est inférieure à 32 °C (90 °F) avant la pose. Essuyer la surface du carreau avec de l'eau froide et faire de l'ombre pour abaisser la température de la surface.

Mouiller légèrement la surface des carreaux à l'aide d'une éponge et d'eau propre avant d'étaler le coulis. Ne pas permettre à l'eau de former des flaques sur la surface des carreaux ou dans les joints de coulis. Les carreaux émaillés ou étanches ne nécessitent aucun pré-mouillage.

Faire pénétrer le coulis dans les joints à portée de main, en tenant la taloche à un angle de 45 degrés, puis gratter immédiatement la surface du carreau en utilisant la taloche à un angle de 90 degrés, comme une raclette, pour éliminer l'excès de coulis. Répéter ce processus. Remplir les joints pendant 10 à 15 minutes ou jusqu'à couvrir des zones de 5,57 à 9,29 m² (60 à 100 pi²) à la fois. S'assurer de remplir complètement tous les joints de coulis. Une plus grande quantité de coulis peut être étalée dans des conditions fraîches et humides et une moindre quantité dans des conditions chaudes et sèches. La finition et le nettoyage de la zone jointoyée doivent se faire immédiatement et avant le jointoiement de la section suivante.

À l'aide d'une éponge et d'eau propre, mouiller légèrement une section d'une superficie allant jusqu'à 2,8 m² (30 pi²) de la surface carrelée jointoyée. Attendre au moins 15 à 30 secondes pour les zones inférieures à 2,8 m² (30 pi²). Sur la surface mouillée, utiliser ensuite une éponge humide. En un mouvement circulaire et avec peu de pression, former les joints et relâcher l'excès de coulis de la surface carrelée. Ne pas surtravailler le coulis et ne pas utiliser trop d'eau afin de ne pas créer de joints bas.

Changer l'eau à environ chaque 3,7 à 4,7 m² (40 à 50 pi²).

Essorer fermement l'éponge. La glisser légèrement en diagonale sur le carreau pour enlever la majorité des résidus de coulis. Sur les planchers, finir en passant une serviette humide en microfibres ou une éponge en microfibres posée à plat sur la surface. Ne l'utiliser qu'une fois par côté. Rincer et répéter.

Sur les murs, essorer une serviette ou une éponge en microfibres; plier la serviette en deux pour obtenir une surface d'environ 8 x 8 po et, en exerçant une légère pression, essuyer en diagonale vers le haut pour éliminer le voile final. Ne l'utiliser qu'une fois par côté. Rincer et répéter.

Ne pas laisser Prism® SCG sécher complètement pendant la pose. Si le coulis devient difficile à enlever de la surface carrelée pendant la pose, mouiller légèrement la surface à l'aide de l'éponge. Attendre 1 à 2 minutes. Nettoyer délicatement comme décrit ci-dessus.

Si un voile de coulis sèche sur la surface, attendre 2 à 3 heures pour que les joints de coulis se résorbent et utiliser un chiffon humide ou une serviette en microfibres avec de l'eau propre pour les nettoyer. Si des traces ou des résidus subsistent après 72 heures, utiliser du Aqua Mix® Grout Haze Clean-Up, Aqua Mix® Non- Cement Grout Haze Remover, TileLab® Grout & Tile Cleaner dilué et nettoyer avec une éponge.

# Prism® SCG Ultimate Performance Pre-Mixed Single Component® Grout

## Curing of Product

Lorsque les conditions de durcissement sont de 21 °C (70 °F) et l'humidité relative de 50 %, laisser sécher pendant 24 heures avant la circulation légère. Attendre 72 heures avant toute exposition intermittente à l'eau (p.ex., cabine de douche).

Des températures plus basses et une humidité plus élevée ralentiront la durée de durcissement. Laisser durcir le coulis pendant 24 heures avant de couvrir. Si l'on souhaite recouvrir l'ensemble des carreaux pour le protéger de la circulation, utiliser un matériau de protection très perméable à l'air, comme du papier Kraft, afin de garantir un durcissement rapide. Des températures plus basses et une humidité plus élevée ralentiront la durée de durcissement.

Les applications extérieures doivent être protégées de la pluie, de la neige et d'autres conditions humides pendant au moins 7 jours avec une température supérieure à 10° C (50° F). Si des intempéries sont prévues, protéger la zone de travail à l'aide d'une toile à au moins 30 cm (1 pied) au-dessus de la surface finie pour permettre à l'air de circuler. Envelopper et protéger les installations extérieures et maintenir une température de >10° C (50° F) pendant au moins 72 heures pour un durcissement adéquat.

## Cleaning of Equipment

Nettoyer les outils et les mains avec de l'eau avant que le matériau ne sèche.

## Health Precautions

**AVERTISSEMENT : PEUT IRRITER LA PEAU ET LES YEUX. LA POUSSIÈRE DU SABLAGE PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION AUX VOIES RESPIRATOIRES. L'INHALATION PROLONGÉE OU RÉPÉTÉE DE POUSSIÈRES PEUT PROVOQUER DES LÉSIONS PULMONAIRES OU UN CANCER.** L'utilisation d'un respirateur (masque) NIOSH N95 est recommandée lors du sablage du produit. Peut être nocif en cas d'ingestion. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Éviter le contact avec les yeux ou le contact prolongé avec la peau. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas ingérer. Laver immédiatement et soigneusement le corps et les vêtements contaminés. Utiliser dans des zones bien ventilées. En cas de contact avec les yeux : rincer prudemment avec de l'eau pendant plusieurs minutes; retirer les lentilles de contact si cela est facile; continuer à rincer. En cas d'inhalation : amener la personne à l'air frais et la maintenir dans un état confortable pour qu'elle puisse respirer. En cas d'ingestion : rincer la bouche; NE PAS induire le vomissement. Rechercher immédiatement de l'aide médicale si les symptômes sont graves ou s'ils persistent. Urgence : 1 800 535-5053. **Contient : sable siliceux, polymère acrylique de styrène, dioxyde de titane, glycol d'éthylène. Peut contenir du noir de carbone.** Avant toute manipulation, lire la fiche de données de sécurité sur [www.custombuildingproducts.com](http://www.custombuildingproducts.com). **GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS . AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment la silice cristalline, reconnue dans l'État de la Californie comme causant le cancer, et l'éthylène glycol, reconnu dans l'État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d'autres effets néfastes sur la reproduction. Pour plus d'informations, consulter [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## 5. Availability & Cost

### Seau de 3,78 litres (1 gallon)

| Item Code  | Size           | Grout Color       | Package |
|------------|----------------|-------------------|---------|
| PSCG091-2T | 1 gal (3.78 L) | #9 Natural Gray   | Pail    |
| PSCG101-2T | 1 gal (3.78 L) | #10 Antique White | Pail    |

|             |                |                    |      |
|-------------|----------------|--------------------|------|
| PSCG111-2T  | 1 gal (3.78 L) | #11 Snow White     | Pail |
| PSCG191-2T  | 1 gal (3.78 L) | #19 Pewter         | Pail |
| PSCG521-2T  | 1 gal (3.78 L) | #52 Tobacco Brown  | Pail |
| PSCG591-2T  | 1 gal (3.78 L) | #59 Saddle Brown   | Pail |
| PSCG601-2T  | 1 gal (3.78 L) | #60 Charcoal       | Pail |
| PSCG951-2T  | 1 gal (3.78 L) | #95 Sable Brown    | Pail |
| PSCG1051-2T | 1 gal (3.78 L) | #105 Earth         | Pail |
| PSCG1151-2T | 1 gal (3.78 L) | #115 Platinum      | Pail |
| PSCG1221-2T | 1 gal (3.78 L) | #122 Linen         | Pail |
| PSCG1351-2T | 1 gal (3.78 L) | #135 Mushroom      | Pail |
| PSCG1451-2T | 1 gal (3.78 L) | #145 Light Smoke   | Pail |
| PSCG1561-2T | 1 gal (3.78 L) | #156 Fawn          | Pail |
| PSCG1651-2T | 1 gal (3.78 L) | #165 Delorean Gray | Pail |
| PSCG1721-2T | 1 gal (3.78 L) | #172 Urban Putty   | Pail |
| PSCG1831-2T | 1 gal (3.78 L) | #183 Chateau       | Pail |
| PSCG1851-2T | 1 gal (3.78 L) | #185 New Taupe     | Pail |
| PSCG1861-2T | 1 gal (3.78 L) | #186 Khaki         | Pail |
| PSCG3331-2T | 1 gal (3.78 L) | #333 Alabaster     | Pail |
| PSCG3351-2T | 1 gal (3.78 L) | #335 Winter Gray   | Pail |
| PSCG3701-2T | 1 gal (3.78 L) | #370 Dove Gray     | Pail |
| PSCG3801-2T | 1 gal (3.78 L) | #380 Haystack      | Pail |
| PSCG3811-2T | 1 gal (3.78 L) | #381 Bright White  | Pail |
| PSCG3821-2T | 1 gal (3.78 L) | #382 Bone          | Pail |
| PSCG3861-2T | 1 gal (3.78 L) | #386 Oyster Gray   | Pail |
| PSCG4011-2T | 1 gal (3.78 L) | #540 Truffle       | Pail |
| PSCG5411-2T | 1 gal (3.78 L) | #541 Walnut        | Pail |
| PSCG5421-2T | 1 gal (3.78 L) | #542 Graystone     | Pail |
| PSCG5431-2T | 1 gal (3.78 L) | #543 Driftwood     | Pail |
| PSCG5441-2T | 1 gal (3.78 L) | #544 Rolling Fog   | Pail |
| PSCG5451-2T | 1 gal (3.78 L) | #545 Bleached Wood | Pail |
| PSCG5461-2T | 1 gal (3.78 L) | #546 Cape Gray     | Pail |
| PSCG6401-2T | 1 gal (3.78 L) | #640 Arctic White  | Pail |

# Prism® SCG Ultimate Performance Pre-Mixed Single Component® Grout

|             |                |                   |      |
|-------------|----------------|-------------------|------|
| PSCG6411-2T | 1 gal (3.78 L) | #641 Cool White   | Pail |
| PSCG6421-2T | 1 gal (3.78 L) | #642 Ash          | Pail |
| PSCG6431-2T | 1 gal (3.78 L) | #643 Warm Gray    | Pail |
| PSCG6441-2T | 1 gal (3.78 L) | #644 Shadow       | Pail |
| PSCG6451-2T | 1 gal (3.78 L) | #645 Steel Blue   | Pail |
| PSCG6461-2T | 1 gal (3.78 L) | #646 Coffee Bean  | Pail |
| PSCG6471-2T | 1 gal (3.78 L) | #647 Brown Velvet | Pail |

Canadian Item Codes:

| Item Code    | Color              | Size           | Package |
|--------------|--------------------|----------------|---------|
| CPSCG091-2T  | #09 Natural Gray   | 1 gal (3.78 L) | Pail    |
| CPSCG111-2T  | #11 Snow White     | 1 gal (3.78 L) | Pail    |
| CPSCG601-2T  | #60 Charcoal       | 1 gal (3.78 L) | Pail    |
| CPSCG1651-2T | #165 Delorean Gray | 1 gal (3.78 L) | Pail    |
| CPSCG1831-2T | #183 Chateau       | 1 gal (3.78 L) | Pail    |
| CPSCG3351-2T | #335 Winter Gray   | 1 gal (3.78 L) | Pail    |
| CPSCG3811-2T | #381 Bright White  | 1 gal (3.78 L) | Pail    |
| CPSCG3861-2T | #386 Oyster Gray   | 1 gal (3.78 L) | Pail    |
| CPSCG5421-2T | #542 Graystone     | 1 gal (3.78 L) | Pail    |
| CPSCG5431-2T | #543 Driftwood     | 1 gal (3.78 L) | Pail    |
| CPSCG5441-2T | #544 Rolling Fog   | 1 gal (3.78 L) | Pail    |
| CPSCG5451-2T | #545 Bleached Wood | 1 gal (3.78 L) | Pail    |
| CPSCG5461-2T | #546 Cape Gray     | 1 gal (3.78 L) | Pail    |
| CPSCG6401-2T | #640 Arctic White  | 1 gal (3.78 L) | Pail    |
| CPSCG6421-2T | #642 Ash           | 1 gal (3.78 L) | Pail    |
| CPSCG6431-2T | #643 Warm Gray     | 1 gal (3.78 L) | Pail    |

Tableau fourni à des fins d'estimation. La couverture peut varier en fonction des pratiques de pose et des conditions du chantier. Pour d'autres formats de carreaux et de joints, utiliser la Calculatrice de matériaux disponible sur CustomBuildingProducts.com ou communiquer avec les Services techniques de CUSTOM au 1 800 282-8786.

## 6. Product Warranty

AVIS : pour obtenir la GARANTIE LIMITÉE applicable, consulter [www.custombuildingproducts.com/warranties](http://www.custombuildingproducts.com/warranties) ou envoyer une demande écrite à Custom Building Products, Inc, Five Concourse

Parkway, Atlanta, GA 30328, USA. Fabriqué par et sous l'autorité de Custom Building Products, Inc. © 2023 Quikrete International, Inc.

## 7. Product Maintenance

Nettoyer avec un produit neutre comme [Aqua Mix AquaKleen](#), [Aqua Mix Concentrated Stone & Tile Cleaner](#) ou [Tilelab Grout & Tile Cleaner](#)

## 8. Technical Services Information

Pour obtenir de l'assistance technique, contacter les Services techniques de Custom au 1 800 282-8786 ou consulter [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

## 9. Filing System

Des informations supplémentaires sur le produit sont disponibles sur demande auprès du fabricant.

# Prism® SCG Ultimate Performance Pre-Mixed Single Component® Grout

## Coverage Chart

Seau de 3,78 litres (1 gallon)

| Tile Size                                   | Joint Width       |                   |                   |                   |                   |                  |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Width x Length x Thickness                  | 1/16" (1.6 mm)    | 1/8" (3 mm)       | 3/16" (4.8 mm)    | 1/4" (6.3 mm)     | 3/8" (9.5 mm)     | 1/2" (13 mm)     |
| 1" x 1" x 1/4" (2.5 x 2.5 x .64 cm)         | 55 ft² (5.1 m²)   | 31 ft² (2.9 m²)   | 23 ft² (2.1 m²)   | 19 ft² (1.8 m²)   | 15 ft² (1.4 m²)   | 14 ft² (1.3 m²)  |
| 2" x 2" x 1/4" (5 x 5 x .64 cm)             | 103 ft² (9.6 m²)  | 55 ft² (5.1 m²)   | 39 ft² (3.6 m²)   | 31 ft² (2.9 m²)   | 23 ft² (2.1 m²)   | 19 ft² (1.8 m²)  |
| 3" x 3" x 1/4" (7.6 x 7.6 x .64 cm)         | 152 ft² (14.1 m²) | 79 ft² (7.3 m²)   | 55 ft² (5.1 m²)   | 43 ft² (4 m²)     | 31 ft² (2.9 m²)   | 25 ft² (2.3 m²)  |
| 4.25" x 4.25" x 1/4" (10.8 x 10.8 x .64 cm) | 213 ft² (19.8 m²) | 110 ft² (10.2 m²) | 75 ft² (7.0 m²)   | 58 ft² (5.4 m²)   | 41 ft² (3.8 m²)   | 32 ft² (3.0 m²)  |
| 6" x 6" x 1/4" (15.2 x 15.2 x .64 cm)       | 298 ft² (27.7 m²) | 152 ft² (14.1 m²) | 103 ft² (9.6 m²)  | 79 ft² (7.4 m²)   | 55 ft² (5.1 m²)   | 43 ft² (4.0 m²)  |
| 8" x 8" x 3/8" (20.3 x 20.3 x 1 cm)         | 263 ft² (24.4 m²) | 134 ft² (12.4 m²) | 91 ft² (8.5 m²)   | 69 ft² (6.4 m²)   | 47 ft² (4.4 m²)   | 37 ft² (3.4 m²)  |
| 12" x 12" x 3/8" (30.5 x 30.5 x 1 cm)       | 393 ft² (36.5 m²) | 199 ft² (18.5 m²) | 134 ft² (12.4 m²) | 101 ft² (9.4 m²)  | 69 ft² (6.4 m²)   | 53 ft² (4.9 m²)  |
| 16" x 16" x 3/8" (40.6 x 40.6 x 1 cm)       | 523 ft² (48.6 m²) | 263 ft² (24.4 m²) | 177 ft² (16.4 m²) | 134 ft² (12.4 m²) | 91 ft² (8.5 m²)   | 69 ft² (6.4 m²)  |
| 18" x 18" x 3/8" (45.7 x 45.7 x 1 cm)       | 588 ft² (54.6 m²) | 296 ft² (27.5 m²) | 199 ft² (18.5 m²) | 150 ft² (13.9 m²) | 101 ft² (9.4 m²)  | 77 ft² (7.2 m²)  |
| 20" x 20" x 3/8" (50.8 x 50.8 x 1 cm)       | 653 ft² (60.7 m²) | 328 ft² (30.5 m²) | 220 ft² (20.4 m²) | 166 ft² (15.4 m²) | 112 ft² (10.4 m²) | 85 ft² (7.9 m²)  |
| 24" x 24" x 3/8" (61 x 61 x 1 cm)           | 782 ft² (72.6 m²) | 393 ft² (36.5 m²) | 263 ft² (24.4 m²) | 199 ft² (18.5 m²) | 134 ft² (12.4 m²) | 101 ft² (9.4 m²) |
| 6" x 24" x 3/8" (15.2 x 61 x 1 cm)          | 315 ft² (29.3 m²) | 160 ft² (14.8 m²) | 108 ft² (10 m²)   | 82 ft² (7.6 m²)   | 56 ft² (5.2 m²)   | 43 ft² (4.0 m²)  |
| 12" x 24" x 3/8" (30.5 x 61 x 1 cm)         | 523 ft² (48.6 m²) | 263 ft² (24.5 m²) | 177 ft² (16.4 m²) | 134 ft² (12.4 m²) | 91 ft² (8.4 m²)   | 69 ft² (6.4 m²)  |
| 6" x 36" x 3/8" (15.2 x 91.4 x 1 cm)        | 338 ft² (31.4 m²) | 171 ft² (15.9 m²) | 115 ft² (10.7 m²) | 87 ft² (8.1 m²)   | 60 ft² (5.6 m²)   | 46 ft² (4.3 m²)  |
| 9 x 36" x 3/8" (22.9 x 91.4 x 1 cm)         | 471 ft² (43.8 m²) | 238 ft² (22.1 m²) | 160 ft² (14.9 m²) | 121 ft² (11.2 m²) | 82 ft² (7.6 m²)   | 62 ft² (5.8 m²)  |
| 12" x 48" x 3/8" (30.5 x 122 x 1 cm)        | 627 ft² (58.2 m²) | 315 ft² (29.3 m²) | 212 ft² (19.7 m²) | 160 ft² (14.9 m²) | 108 ft² (10 m²)   | 82 ft² (7.6 m²)  |

Tableau fourni à des fins d'estimation. La couverture peut varier en fonction des pratiques de pose et des conditions du chantier. Pour d'autres formats de carreaux et de joints, utiliser la Calculatrice de matériaux disponible sur [CustomBuildingProducts.com](http://CustomBuildingProducts.com) ou communiquer avec les Services techniques de CUSTOM au 1 800 282-8786.