

# Keracolor S

Coulis avec sable et polymères de qualité supérieure



## DESCRIPTION

Keracolor<sup>®</sup> S est un coulis de ciment Portland avec sable, prémélangé, modifié aux polymères et de qualité supérieure pour carreaux, n'exigeant que l'ajout d'eau pour le mélange. Il convient aux joints de 3 à 16 mm (1/8" à 5/8").

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Pour sols et murs intérieurs/extérieurs
- Contient la technologie BioBlock<sup>®</sup>, pour une résistance à la moisissure et aux champignons

## NORMES DE L'INDUSTRIE ET APPROBATIONS

- ISO 13007 : Classification CG2WA
- ANSI : Satisfait ou dépasse les exigences de la norme ANSI A118.6 de l'industrie

## AIRES D'UTILISATION

- Pour le jointoiment des sols et murs résidentiels et commerciaux intérieurs/extérieurs dans des conditions sèches ou humides
- Pour les installations résidentielles et commerciales, à l'intérieur et à l'extérieur, de Res 1 à Res 7 et de Com 1 à Com 7, comme décrit dans les classifications d'exposition environnementale du TCNA
- Pour le jointoiment de pierre dimensionnelle, d'ardoise, de granit, d'agglomérés de pierre et de la plupart des carreaux de céramique, de mosaïque de céramique, de grès cérame, de brique, de porcelaine, de verre et d'argile

- Pour les joints d'une largeur de 3 à 16 mm (1/8" à 5/8")
- Pour application dans des installations immergées (piscines, spas, aménagements aquatiques et fontaines) une fois le béton entièrement mûri (après 21 jours)

## RESTRICTIONS

- Ne pas appliquer sur les supports contenant de l'amiante.
- Ne pas utiliser pour des joints dont la largeur est inférieure à 3 mm (1/8"). Employer plutôt *Keracolor U*, *Ultracolor® Plus FA* ou un coulis époxyde MAPEI approprié (voir la fiche technique respective pour les détails).
- Ne pas utiliser lorsqu'un coulis à résistance élevée aux agents chimiques, aux impacts et aux taches est requis ni dans les installations de carreaux à usage industriel intense. Employer plutôt un coulis époxyde MAPEI approprié (voir la fiche technique respective pour les détails).
- Pour le jointolement à des températures supérieures à 26 °C (80 °F), se référer aux bulletins techniques au [www.mapei.com](http://www.mapei.com) ou consulter les Services techniques de MAPEI.

Consulter les Services technique sde MAPEI pour obtenir les recommandations relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non décrites.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Certains carreaux particulièrement absorbants, d'une grande porosité ou dont la surface est rugueuse peuvent exiger l'application d'un scellant avant le jointolement pour empêcher le coulis de les tacher de façon permanente.
- Il pourrait être utile d'appliquer un agent antiadhérent pour coulis sur certains types de carreaux de porcelaine ou certains types de carreaux ou de pierre à surface texturée afin d'empêcher les particules de ciment fines ou les pigments de couleur de pénétrer dans les pores du revêtement. Demander l'avis du fabricant de carreaux ou de pierres et effectuer un essai sur le chantier sur des zones échantillons (maquettes) distinctes avant le jointolement.
- Mise en garde : Certains types de carreaux de céramique émaillée, marbre, granit et agglomérés de marbre peuvent être tachés, égratignés, dépolis ou endommagés de façon permanente lorsqu'ils sont jointoyés avec des formules de coulis pigmenté ou avec sable. Le coulis blanc convient généralement mieux au jointolement du granit ou du marbre blanc ou pâle. Prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la compatibilité du marbre, du granit ou des carreaux avec les coulis colorés. Pour déterminer la compatibilité du produit avec les coulis colorés ou avec sable, consulter la documentation du fabricant des carreaux ou du marbre et tester le coulis sur une zone échantillon distincte avant le jointolement.
- Avant le jointolement, s'assurer que les carreaux ou pierres sont fermement posés et que l'adhésif ou le ciment-colle est complètement sec.
- Retirer toutes les cales d'espacement, cordes, ficelles et chevilles.
- Les joints de coulis doivent être propres et exempts d'eau stagnante, de poussière, de saleté et de corps étranger. Enlever tout excédent d'adhésif ou de ciment-colle des joints en prenant soin de laisser libres les 2/3 de la profondeur des carreaux en prévision du jointolement.
- Nettoyer à fond la surface des carreaux ou de la pierre afin d'enlever toute trace de poussière, saleté et autre contaminant susceptibles de décolorer le coulis.

Consulter le guide de référence « Exigences pour la préparation des supports », dans la section des Systèmes d'installation de carreaux et de pierres du site Web de MAPEI.

## MÉLANGE

Avant d'utiliser le produit, prendre les mesures de sécurité appropriées. Se référer à la fiche de données de sécurité pour de plus amples renseignements.

1. Pour de meilleurs résultats, la même personne devrait mélanger tout le coulis. Des méthodes de mélange constantes permettent d'obtenir des résultats plus uniformes.
2. Avant de mélanger le coulis avec de l'eau, mélanger le produit à sec afin d'éviter des variations de la couleur du coulis fini, qui peuvent résulter de la sédimentation des pigments pendant le transport. Si deux sacs ou plus doivent être utilisés, mélanger tout le contenu à sec.
3. Mélanger *Keracolor S* avec de l'eau fraîche et propre ou un additif MAPEI approprié. Mélanger selon les proportions coulis/eau suivantes :
 

<u>Eau</u>	<u>Poudre de Keracolor S</u>
74 ml (2,5 oz US).....	0,45 kg (1 lb)
384 ml (13 oz US).....	2,27 kg (5 lb)
769 ml (26 oz US).....	4,54 kg (10 lb)
1,89 L (2 qt US).....	11,3 kg (25 lb)

4. Verser la quantité requise d'eau fraîche et propre dans un contenant à mélange propre. Ajouter graduellement la quantité proportionnelle de *Keracolor S* tout en remuant lentement. Pour éviter toute variation de teinte dans les joints de coulis fini, toujours ajouter la poudre à l'eau en demeurant constant dans le processus de mélange et en respectant la quantité d'eau utilisée d'un lot à l'autre.

Remarque : Il peut être nécessaire de mélanger des sacs partiels lorsqu'il s'agit de sacs de 11,3 kg (25 lb). Dans ce cas, un mélange d'une proportion de 4 parties de poudre pour 1 partie d'eau peut être effectué selon le volume. Lorsque vous utilisez ce ratio, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un point de départ : Il peut être nécessaire d'utiliser un peu plus ou moins de poudre ou d'eau afin d'ajuster la consistance du mélange.

5. À l'aide d'un mélangeur à basse vitesse (environ 350 tr/min), mélanger à fond pendant environ 3 à 5 minutes, ou jusqu'à l'obtention d'une consistance pâteuse, lisse, crémeuse et homogène et d'une teinte uniforme du coulis coloré.
6. Éviter de mélanger trop longtemps, car cela pourrait emprisonner de l'air et réduire la durée de vie du mélange.
7. Laisser reposer le coulis dans le contenant pendant environ 5 minutes.
8. Mélanger de nouveau pendant environ 1 à 2 minutes sans ajouter de liquide ou de poudre.
9. Se laver les mains et nettoyer les outils de mélange avec de l'eau immédiatement après avoir effectué le mélange.

## APPLICATION DU PRODUIT

Lire toutes les directives attentivement avant l'application.

1. Utiliser seulement lorsque la température se situe entre 10 °C et 38 °C (50 °F et 100 °F).
2. Des méthodes constantes lors de l'application et du nettoyage favorisent une apparence finale plus uniforme.
3. Pour faciliter l'étalement du coulis, humidifier légèrement la surface des carreaux ou de la pierre à l'aide d'une éponge humide juste avant l'application. Ne pas submerger les carreaux ni laisser l'eau s'introduire dans les espaces non jointoyés.

4. Bien remplir les joints de *Keracolor S* avec un aplanissoir de caoutchouc. S'assurer que le coulis est bien tassé dans tous les joints et que ces derniers sont exempts de vides et de trous.
5. Enlever l'excédent de coulis sur la surface des carreaux en passant l'aplanissoir diagonalement par rapport aux joints, tandis que *Keracolor S* est encore frais.
6. La surface du coulis doit affleurer le rebord des carreaux.
7. Une certaine rigidité peut se produire avant que tout le matériau ait été utilisé (généralement après environ 1 heure à la température de la pièce). Le cas échéant, simplement mélanger de nouveau sans ajouter aucun liquide.
8. Prévoir des joints de dilatation et de contrôle aux endroits spécifiés par le manuel du TCNA, Méthode EJ171, ou dans le Guide de spécification 09 30 00 de l'ACTTM, Détail 301EJ.
9. Laisser *Keracolor S* durcir suffisamment dans les joints afin d'éviter d'endommager la surface du coulis – habituellement de 15 à 30 minutes, selon la température, l'humidité et le taux d'absorption des carreaux ou de la pierre.
10. Utiliser deux seaux d'eau de nettoyage : un premier pour rincer la majorité des résidus de coulis recueillis à l'aide d'une éponge, et un autre pour humidifier l'éponge dans de l'eau propre.
11. Tremper l'éponge dans un seau d'eau et en essorer l'excès, de façon à ce que l'éponge ne laisse pas échapper d'eau. En appliquant très peu de pression, passer l'éponge diagonalement par rapport aux joints de coulis afin d'enlever l'excédent de coulis sur la surface des carreaux. Utiliser également l'éponge pour lisser la surface des joints de coulis. Retourner l'éponge et la passer sur une section adjacente. Après avoir utilisé les deux côtés, rincer l'éponge dans un seau et essorer l'excès d'eau. Tremper l'éponge dans le second seau d'eau, essorer l'excès et poursuivre le processus.
12. Changer fréquemment l'eau dans les seaux afin de limiter la quantité de pellicules qui peuvent se former sur la surface des carreaux ou de la pierre.
13. Pour prévenir l'efflorescence, la décoloration et les joints souples/poudreux, éviter de nettoyer avec un excès d'eau.
14. Pour éviter les variations de couleur et réduire l'efflorescence, polir la surface jointoyée avec une toile à fromage ou un linge de coton propre et sec lorsqu'une pellicule apparaît sur la surface des carreaux, généralement de une à deux heures après le jointoiment. Cette procédure devrait éliminer le reste des accumulations d'eau ou des résidus de coulis.
15. Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau savonneuse et propre tandis que le coulis est frais.
16. Ne jamais employer d'acide pour le nettoyage du marbre, des carreaux émaillés et du coulis de couleur. Si une pellicule persiste après un nettoyage normal, se référer aux bulletins techniques au [www.mapei.com](http://www.mapei.com) ou consulter les Services techniques de MAPEI.

## PROTECTION

- Entreposer dans un endroit sec et chauffé sur le chantier et livrer les matériaux au moins 24 heures avant le début des travaux de carrelage.
- Pour les douches et les contours de baignoire résidentiels, interdire l'utilisation pendant 24 à 48 heures après le jointoiment. Pour les chambres de vapeur, interdire l'utilisation pendant 14 jours après le jointoiment.
- Pendant au moins 21 jours après le jointoiment, protéger l'installation du gel et de l'immersion dans l'eau (voir la fiche technique de l'adhésif ou du système de pose pour les détails).
- Sols : Planchers : protéger l'installation jointoyée de la circulation intense pendant au moins 72 heures après le jointoiment.
- Murs : protéger l'installation du coulis des impacts, des vibrations et du martelage sur les murs adjacents et opposés pendant au moins les 14 jours suivant l'installation des carreaux (se référer à la fiche technique de l'adhésif ou du système de pose pour de plus amples renseignements).

- Parce que la température et l'humidité (pendant et après l'installation des carreaux) ont un effet sur le temps de durcissement final de tous les matériaux cimentaires, prévoir des périodes prolongées de durcissement et de protection lorsque les températures sont inférieures à 16 °C (60 °F) ou lorsque l'humidité relative est supérieure à 70 %.

## ENTRETIEN

- Aucun scellement n'est requis. Cependant, il est toujours possible d'appliquer un scellant pénétrant de haute performance pour coulis de la famille des scellants *UltraCare*<sup>®</sup> de MAPEI, qui comprend le Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux et coulis, ainsi que le Scellant pénétrant Plus SB pour pierre et carreaux de porcelaine. Suivre les directives fournies dans le Guide d'entretien *UltraCare* au [www.mapei.com](http://www.mapei.com).
- Le coulis doit avoir complètement durci pendant 21 jours avant le nettoyage habituel.
- Les coulis MAPEI sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées. Pour maintenir propre la surface des carreaux, nettoyer avec un produit au pH neutre, puis rincer avec de l'eau propre.
- Ne pas utiliser des nettoyeurs chimiques forts pour entretenir la surface des carreaux. Avant le nettoyage, consulter le fabricant du produit nettoyant pour les directives en matière de compatibilité, d'utilisation et d'application. Enlever ou rincer les résidus d'acides gras sur la surface du coulis afin d'éviter une détérioration possible du coulis causée par une exposition prolongée.

### Classification ISO 13007

Code de classification	Caractéristiques de test	Exigence de la classification
CG2 (coulis cimentaire, amélioré)	Retrait	≤ 0,30 % de retrait en 28 jours
W (absorption d'eau réduite)	Absorption d'eau	≤ 5 g après 4 heures
A (résistance élevée à l'abrasion)	Résistance à l'abrasion	≤ 1 000 mm <sup>3</sup>

### Spécifications ANSI

Méthode de test	Spécification standard	Résultats de test
ANSI A118.6 – Résistance à la flexion	3,45 MPa (500 lb/po <sup>2</sup> ) minimum à 28 jours	3,45 à 7,59 MPa (500 à 1100 lb/po <sup>2</sup> )
ANSI A118.6 – Résistance à la compression	20,7 MPa (3 000 lb/po <sup>2</sup> ) à 28 jours	24,1 à 37,9 MPa (3 500 à 5 500 lb/po <sup>2</sup> )
ANSI A118.6 – Retrait	< 0,20 % à 27 jours	< 0,20%
ANSI A118.6 – Absorption d'eau	< 10 % à 50 % d'humidité relative à l'immersion	< 10%

**Durée de conservation et caractéristiques du produit**

avant le mélange

<b>Durée de conservation</b>	2 ans, lorsqu'entreposé dans l'emballage d'origine non ouvert à 23 °C (73 °F)
<b>État physique</b>	Poudre
<b>Couleurs</b>	Offert dans les couleurs de coulis les plus populaires de MAPEI

**Caractéristiques d'application\***

à 23 °C (73 °F) et 50 % d'humidité relative

<b>Durée de vie du mélange</b>	Environ 1 heure
<b>Plage des températures d'application</b>	10 °C à 38 °C (50 °F à 100 °F)
<b>Durcissement complet</b>	21 jours
<b>COV (Règlement no 1168 du SCAQMD de la Californie)</b>	0 g par L

\* Les caractéristiques d'application peuvent varier selon les conditions sur le chantier.

**Emballage**

<b>Format</b>
Baignoire : 0,45 kg (1 lb), Canada seulement
Sac : 4,54 kg (10 lb)
Sac : 11,3 kg (25 lb)

## Couverture approximative\*\*

Par 4,54 kg (10 lb) – Couverture en m<sup>2</sup> (pi<sup>2</sup>)

Format des carreaux	Largeur des joints de coulis					
	3 mm (1/8")	4,5 mm (3/16")	6 mm (1/4")	10 mm (3/8")	12 mm (1/2")	16 mm (5/8")
25 x 25 x 6 mm (1" x 1" x 1/4")	1,67 (18)	1,11 (12)	0,84 (9)	0,46 (5)	0,37 (4)	0,28 (3)
50 x 50 x 6 mm (2" x 2" x 1/4")	3,44 (37)	2,32 (25)	1,67 (18)	1,11 (12)	0,84 (9)	0,65 (7)
75 x 75 x 6 mm (3" x 3" x 1/4")	5,30 (57)	3,44 (37)	2,60 (28)	1,67 (18)	1,21 (13)	1,02 (11)
100 x 200 x 12 mm (4" x 8" x 1/8")	4,74 (51)	3,16 (34)	2,32 (25)	1,58 (17)	1,11 (12)	0,93 (10)
108 x 108 x 6 mm (4 1/4" x 4 1/4" x 1/4")	7,53 (81)	4,92 (53)	3,72 (40)	2,42 (26)	1,77 (19)	1,39 (15)
150 x 150 x 6 mm (6" x 6" x 1/4")	10,6 (114)	7,06 (76)	5,30 (57)	3,44 (37)	2,60 (28)	2,04 (22)
150 x 150 x 12 mm (6" x 6" x 1/2")	5,30 (57)	3,53 (38)	2,60 (28)	1,77 (19)	1,30 (14)	1,02 (11)
200 x 200 x 10 mm (8" x 8" x 3/8")	9,48 (102)	6,32 (68)	4,74 (51)	3,07 (33)	2,32 (25)	1,86 (20)
300 x 300 x 10 mm (12" x 12" x 3/8")	14,2 (153)	9,38 (101)	7,06 (76)	4,74 (51)	3,53 (38)	2,79 (30)
330 x 330 x 10 mm (13" x 13" x 3/8")	15,4 (166)	10,2 (110)	7,71 (83)	5,11 (55)	3,81 (41)	3,07 (33)
406 x 406 x 10 mm (16" x 16" x 3/8")	19,0 (204)	12,6 (136)	9,48 (102)	6,32 (68)	4,74 (51)	3,72 (40)
457 x 457 x 10 mm (18" x 18" x 3/8")	21,4 (230)	14,2 (153)	10,7 (115)	7,06 (76)	5,30 (57)	4,18 (45)
508 x 508 x 10 mm (20" x 20" x 3/8")	23,8 (256)	15,8 (170)	11,9 (128)	7,90 (85)	5,85 (63)	4,74 (51)
610 x 610 x 10 mm (24" x 24" x 3/8")	28,5 (307)	19,0 (204)	14,2 (153)	9,48 (102)	7,06 (76)	5,67 (61)

## Couverture approximative\*\*

Par 11,3 kg (25 lb) – Couverture en m<sup>2</sup> (pi<sup>2</sup>)

Format des carreaux	Largeur des joints de coulis					
	3 mm (1/8")	4,5 mm (3/16")	6 mm (1/4")	10 mm (3/8")	12 mm (1/2")	16 mm (5/8")
25 x 25 x 6 mm (1" x 1" x 1/4")	4,18 (45)	2,69 (29)	2,04 (22)	1,30 (14)	0,93 (10)	0,65 (7)
50 x 50 x 6 mm (2" x 2" x 1/4")	8,64 (93)	5,67 (61)	4,18 (45)	2,69 (29)	2,04 (22)	1,58 (17)
75 x 75 x 6 mm (3" x 3" x 1/4")	13,2 (142)	8,64 (93)	6,41 (69)	4,18 (45)	3,07 (33)	2,42 (26)
100 x 200 x 12 mm (4" x 8" x 1/8")	11,8 (127)	7,80 (84)	5,85 (63)	3,90 (42)	2,88 (31)	2,32 (25)
108 x 108 x 6 mm (4 1/4" x 4 1/4" x 1/4")	18,8 (202)	12,4 (134)	9,20 (99)	6,04 (65)	4,46 (48)	3,53 (38)
150 x 150 x 6 mm (6" x 6" x 1/4")	26,5 (285)	17,7 (190)	13,2 (142)	8,64 (93)	6,41 (69)	5,11 (55)
150 x 150 x 12 mm (6" x 6" x 1/2")	13,3 (143)	8,83 (95)	6,60 (71)	4,37 (47)	3,25 (35)	2,60 (28)
200 x 200 x 10 mm (8" x 8" x 3/8")	23,7 (255)	15,7 (169)	11,7 (126)	7,80 (84)	5,76 (62)	4,65 (50)
300 x 300 x 10 mm (12" x 12" x 3/8")	35,6 (383)	23,5 (253)	17,7 (191)	11,7 (126)	8,73 (94)	6,97 (75)
330 x 330 x 10 mm (13" x 13" x 3/8")	38,6 (415)	25,5 (275)	19,2 (207)	12,7 (137)	9,28 (102)	7,62 (82)
406 x 406 x 10 mm (16" x 16" x 3/8")	47,4 (510)	31,6 (340)	23,7 (255)	15,7 (169)	11,7 (126)	9,38 (101)
457 x 457 x 10 mm (18" x 18" x 3/8")	53,4 (575)	35,6 (383)	26,8 (288)	17,7 (191)	13,2 (142)	10,6 (114)
508 x 508 x 10 mm (20" x 20" x 3/8")	59,5 (640)	39,5 (425)	29,7 (320)	19,7 (212)	14,8 (159)	11,7 (126)
610 x 610 x 10 mm (24" x 24" x 3/8")	71,3 (768)	47,4 (510)	35,6 (383)	23,7 (255)	17,7 (191)	14,1 (152)

\*\* La couverture indiquée n'est fournie qu'à des fins d'estimation. La couverture réelle sur le chantier peut varier selon le format et l'épaisseur réels des carreaux, la largeur exacte des joints, les conditions du chantier et les méthodes de jointoiement. Consulter les Services techniques de MAPEI ou utiliser la calculatrice pour le coulis au [www.mapei.com](http://www.mapei.com) pour obtenir les couvertures approximatives non indiquées dans le tableau ci-dessus.

## DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Bulletin technique : « Causes et solutions liées à l'efflorescence »\*\*\*

\*\*\* Au [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Se référer à la fiche de données de sécurité pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

Pour en savoir plus sur l'engagement de MAPEI envers la durabilité et la transparence, ainsi que sur la façon dont les produits MAPEI peuvent contribuer aux normes de construction écologique et aux systèmes de certification, envoyer un courriel au [sustainability-durabilite@mapei.com](mailto:sustainability-durabilite@mapei.com).

### MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site [www.mapei.com](http://www.mapei.com) pour connaître les plus récentes mises à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

## COORDONNÉES

### MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord

1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Floride 33442  
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) / 954 246-8888

### Services techniques

É.-U. et Porto Rico :  
Revêtements de sol : 1 800 992-6273  
Béton et construction lourde : 1 888 365-0614  
Canada :  
1 800 361-9309

### Service à la clientèle

1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Date d'édition : 27 mars 2024 MK 3000009 (23-3303)

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED<sup>MS</sup>, consulter le [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

Tous droits réservés. © 2024 MAPEI Corporation.

